

All in ONE

Anaerobní t snící hmota



Název	Sklad.kód	Balení	Objed. íslo
All in ONE	AUT	12 x 50 ml lahvi ka	85085
All in One Activator	ACT	12 x 50 ml spray	85086

Vlastnosti

- ~ 3 aplikace v 1.
- ~ Anaerobní systém tvrzení.
- ~ Vysoce viskózní tixotropní gel.

- ~ Gelové provedení ve speciálním obalu.
- ~ Aktivátor jako volba pro rychlejší tvrzení.

Výhody

- ~ Jeden produkt na mnoho použití.
- ~ Bude schnout i bez přítupu kyslíku.
- ~ Ideální pro aplikaci povrch na povrch a pro zajizt ní závit a0 do pr m ru 75 mm (a0 do 0,5 mm mezery závit u).
- ~ Jednoduchý pro použití.
- ~ Rychlost schnutí je mezi 10-30 minutami p i 20°C.

Anaerobní t snící hmota s rozvinutou technologií obsahující teflon pro zajizt ní závit , t sn ní potrubních spoj a tvo ení plochých t sn ní. All in One je vysoce viskózní tixotropní lepící gel, který rychle vytvrdne. Pro zvýšení rychlosti tvrzení na obtí0né povrchy jako je zinek, nerez, kadmium nebo pokovené povrchy, atd. použijte All in One Activator.

Aplikace

All in ONE: Typická aplikace spadá do t í mo0ných kategorií.

Zajizt ní závit : kde je po0adované silné ale odstranitelné zajizt ní a0 do 15 Nm pro síly odtr0ení. Vhodný pro všechny kovy v etn nerez a lakované kovy jako nap íklad v hydraulickém za ízení. Vysoká viskozita All in one je ideální pro uchycení závit a0 do 75 mm pr m ru a tolerance závit u je a0 do 0,5 mm trhliny.

T sn ní potrubí: kde je po0adované pevné spojení a t sný uzáv r. All in one bude t snit okam0t a0 do 10 bar a a0 do 20 bar po úplném vytvrzení. Zahrnuje všechny typy spojení proti vod , oleji, plynu m a mnoha b 0ným materiál m vedených potrubím.

T sn ní a tuhé ploché t sn ní: P i ploché aplikaci, All in one bude t snit a0 do 0,5 mm, s okam0tým ú inkem a0 do 10 bar , tím se redukuje po et produkt nebo t sn ní nutných na opravu ástí. Typické použití zahrnuje opravy p evodovky a sk ín motoru, t sn ní neohebných obrub povrch , jako nap . vodní erpadlo, motor, diferenciální a asovací kryty a na tuhé kovové ásti jako litinové komponenty a erpadla.

Návod na použití:

1. Povrch musí být istý, suchý a odmazt ý.
2. Aplikujte souvislou vrstvu na jednu plochu.
3. Dejte plochy k sob a po kejte a0 t sn ní p ilne.

Kdy0 je rychlost schnutí delší, je to zp sobeno nízkou teplotou nebo spojovanými povrchy, použijte aktivátor. (Aktivátor je oby ejn aplikován na druhý povrch ne0 All in one.)



Technické informace

íslo výrobku:	85085	Bod vzplanutí:	> 100°C
Zkratka:	ANA	Síla p i záb ru:	> 6 a0 < 15 Nm
pivotnost:	12 m síc od data výroby	Obecná síla:	> 3 a0 < 9 Nm
Prodejní jednotka:	1 ks	Síla ve st ihu:	> 5 a0 < 20 Nm
Barva:	zedá (kovová) matná	Typická síla:	8 Nm
Opera ní teplota:	-50 °C a0 +180 °C	Plné vytvrzení:	350 bar stálého tlaku
Obsah:	50 ml	Typ vytvrzování:	anaerobn
Viskozita:	>50 000 cps p i 20°C	P ípravek pro urychlení tvrzení:	aktivátor
Rychlost schnutí s aktivátorem:	< 10 min ocel	Specifická hmotnost:	1,09 g/ml
Rychlost schnutí bez aktivátoru:	>30 min p i 20°C	VOC:	106 g/l
Vykrývaná mezera:	0,05 a0 0,4 mm	Celní kód:	3506 99 00
Skladovací teplota:	teplota okolního vzduchu		
MSDS:	ano		
Pryski ice:	dimethacrylate		

Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pe livostí. I tak je vhodné, aby si kaOdý uOivatel sám vyzkouzel vhodnost pouOití kaOdého výrobku. Firma N-tek s.r.o.odmítá záruku za kaOdé konkrétní pouOití výrobku. V Oádném p ípad nenese odpov dnost za jakékoli zkody, ani za zkody, zp sobené v d sledku nesprávného pouOití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odb rateli.



N-tek, s.r.o.
 U Vodojemu 1245/1
 693 01 Hustope e
 Czech Republic

E-mail: info@ntek.cz
www: www.ntek.cz
DI : CZ26945843



KENT

All in ONE

Technické informace



Číslo výrobku:	85086	
Zkratka:	ACT	
Platnost:	12 m síc od data výroby	
Prodejní jednotka:	1 ks	
Barva:	irá	
Obsah:	50 ml	
Balení:	pumpičková kovová sprej	
Rychlost schnutí s aktivátorem:	< 10 min ocel	
Teplota skladování:	teplota okolního vzduchu	
MSDS:	ano	
VOC:	170 g/l	
Celní kód:	3506 99 00	

Zdravotní a bezpečnostní informace:

Tento produkt nepodléhá označení nařízení EU norem ani vyhlásky nebezpečných látek.

Prohlášení:

Všechny námí podávané informace jsou udávány s maximální přesností. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty, ani za ztráty, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

NTEK

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče
Czech Republic

E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DI : CZ26945843

