

# Black Filler

KENT Black Filler je jemný zabarvený dvousložkový polyesterový černý tmel ideální jak pro rozsáhlé tak i pro cílené opravy.



84156 34 1,2 kg plechovka a 30 g tvrdidlo

## Vlastnosti

- Lehce se usazuje a roztírá.
- Neklesá a neprská.
- Po 20-ti minutách (při 20°C) může být přebroušen  
Schnutí lze urychlit použitím infračervené lampy.
- Dává ostrou hranu.
- Lehce brousitelný.
- Nezanáší brusivo.
- Černá barva.
- Black Filler může být pokryt jakýmkoliv primerem nebo plnidlem.

## Výhody

- Žádné jemné hluboké dírky.
- Vhodný pro rozsáhlé i cílené opravy.
- Rychle schnoucí – šetří čas.
- Velmi jemná zrnitost.
- Šetří čas.
- Snižuje náklady na broušení.
- Vytváří kontrastní povlak nápomocný při broušení.
- Univerzální použití, snižuje zásobu zboží na skladě.

## Aplikace

KENT Black Filler je ideální na škrábance, praskliny, důlky a povrchové nedokonalosti na oceli, pozinkované oceli, polyesterových laminátech, sklolaminátu, gelových povlacích a jakýchkoliv přelakovatelných automobilových plastech. KENT Black Filler je tixotropní, aplikuje se bez ztráty na objemu. Je lehce brousitelný, nezanáší a neucpává brusný papír.

## Návod k použití

Příprava povrchu:



Důkladně odmastěte broušený povrch přípravkem Eco Panel Degreaser, Acrysol nebo KENT Plastic Prep.

Míchání: pečlivě smíchejte plnič s tvrdidlem v poměru 100:3.

Pracovní čas: 2 až 5 minut při 20 °C.

Čas schnutí: broušení může být po 15-20 minutách při 20°C, po 10 minutách při 40°C. Pokud použijete infračervenou lampu, čas se zkrátí na 3 minuty (lampu umístěte ve vzdálenosti 80-100 cm od povrchu).



Ruční nebo strojové broušení

Krytí: před aplikací laku nebo primeru se ujistěte, že je plnič pořádně zaschlý.

# Black Filler



## Technické parametry

<b>Kód:</b>	84156	<b>Specifická hmotnost:</b>	1,8 gr/cm <sup>3</sup>
<b>Název:</b>	Black Filler	<b>Barva produktu:</b>	tmavě šedá
<b>Prodejní jednotka:</b>	1 ks	<b>Shore D:</b>	50-60
<b>Teplotní rozsah:</b>	-20°C až + 100°C		
<b>Směšovací poměr:</b>	100 dílů plniče na 1-3 díly tvrdidla		
<b>Balení:</b>	1,2 kg plniče v plechovce a 30 g tvrdidla		

**Souvztažné produkty:** Acrysol (ABS/SAB), Eco Panel Degreaser, KENT Plastic Prep (KPP), Workstation, ONETECH DA discs, GENIUS DA sponge discs, Back up pads/interface pads, HELAN DA discs, SHARP DA discs, ECSA DA discs

### Market Segments

Primary



Secondary



### Zdravotní a bezpečnostní informace:

#### Black Filler 84156 – A komponent



zdraví škodlivý

- R10 Hořlavý.
- R20 Zdraví škodlivý při vdechování.
- R36/38 Dráždí oči a kůži.
- S3/7 Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.
- S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- S37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
- S38 V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

#### Black Filler Hardener 84156 – B komponent



dráždivý



oxidující

- R7 Může způsobit požár.
- R36 Dráždí oči.
- R43 Může vyvolat senzibilaci při styku s kůží.
- S3/7 Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.
- S37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo použijte obličejový štít.
- S50 Nesměšujte s peroxidovými akcelerátory a redukčními činidly.
- S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

# NTEK

N-tek, s.r.o.  
U Vodojemu 1245/1  
693 01 Hustopeče  
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872  
E-mail: info@ntek.cz  
www.ntek.cz  
DIČ: CZ26945843



84156