

Catalux SM

Hrubá brusná pasta, s nízkým obsahem rozpouštědel, na odstranění nedokonalostí, škrábanců a velkých chyb na kompletně proschlém laku.



84733

Catalux SM 500ml

Vlastnosti

- Nízký obsah VOC.
- Vysoké brusné účinky.
- Kompatibilní se všemi lakovacími systémy.
- Nezanechává stopy.

Výhody

- Nízké riziko kruhových efektů.
- Rychle odstraňuje velké chyby a nedokonalosti.
- Není třeba zvláštní péče.
- Ušetří čas.

Použití:

Pasta vhodná na ošetření starších laků, je účinná na odstranění oxidace.

Pokyny:

Používejte ochranné rukavice.
Produkt chraňte před přímým sluncem.
Povrch vždy očistěte před započatím práce.
Podrobně si přečtete návod k použití.
Pro mechanické použití.
Používejte ochranné brýle.
Pečlivě uzavřete.

Návod na použití:

- Povrch důkladně očistěte pomocí ECO PANELu.
- Použijte tvrdou podložku nebo rukavici z ovčí vlny.
- Naneste malé množství pasty na podložku nebo na povrch, který bude broušen, a rozetřete s vypnutým strojem.
- Začněte pomalu brousit, postupně zvyšujte rychlost až do **1500/1800 otáček/ min.**
- Nesetrvávejte příliš dlouho na jednotlivých bodech, ale pohybujte leštícím strojem a **vyhněte se tomu, aby se povrch přehřál.**
- Když nedosáhnete požadovaného lesku, opakujte znovu na vychlazeném povrchu.
- K dokončení práce použijte Catalux Aqua 2 nebo Catalux Aqua 3 se středně tvrdou podložkou, a potom naneste na povrch REFLEX.

Hints & Tips:

84733



Certificate No. 1427/97

Catalux SM



Technické informace

Číslo:	84733	MSDS:	ano
Název:	Catalux SM	Zápach:	charakteristický
Životnost:	12 měsíců od data výroby	Barva:	bělavá
Skladování:	skladujte na chladném místě nad 5°C	Mísitelnost s vodou:	částečná
Prodejní jednotka:	1 ks	Zápalný bod:	56°C
Objem:	500ml plechovka	Teplota hoření:	>250°C
Rizikové info:	R-10, 65, 66	Hustota:	1,8 kg/l
Konzistence:	pasta		

Souvztažné produkty:

Obchodní využití:

Primary



Secondary

Zdravotní a bezpečnostní informace:

R10	Hořlavý.
R65	Zdraví škodlivý: při potížích může vyvolat poškození plic.
R66	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

NTEK

U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče
Czech Republic

E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DIČ: CZ26945843



84733