

## 2K Clear Coat / Hardener/ Medium Hardener/ Fast Hardener



Clear Coat je dvousložkový vysoce pevný čirý lak (HS) kompatibilní se všemi dvousložkovými laky včetně laků na bázi vody. Clear Coat je vyroben z vysoce kvalitních ingrediencí, které zaručují výbornou mechanickou a chemickou odolnost. 2K Clear Coat má vysoký obsah částic, které dávají potřebnou sílu s méně vrstvami.



- 84300 34 2K Clear Coat 2l**
- 84301 34 Hardener 1l**
- 84302 34 Fast Hardener 1l**
- 84319 34 Medium Hardener 1l**
- 84457 34 2K Clear Coat 4l**
- 84328 34 Clear Coat Gun**

### Vlastnosti

- Vysoký obsah částic.
- Obsahuje aditiva odolná vůči UV záření.
- Výsledný povrch je odolný proti poškrábání a chemickým vlivům.
- Nízký obsah rozpouštědel.
- Kompatibilní se všemi dvousložkové laky, včetně laků na vodní bázi.
- Rychlé a hluboké zasychání.

### Výhody

- Potřebná síla dosažena méně vrstvami. Menší spotřeba produktu.
- Po čase nezažloutne.
- Dlouho trvajících lesk.
- Bezpečný k životnímu prostředí.
- Snižuje skladové zásoby.
- Šetří čas.

### Aplikace:

2K Clear Coat má směšovací poměr 2:1 (100 dílů 2K Clear Coat + 50 dílů Hardener + 10/15 dílů Thinner). Kvůli nízkému obsahu rozpouštědel jak v Clear Coatu i Hardeneru obsahuje finální směs méně rozpouštědel než ostatní tradiční dvousložkové systémy. 2K Clear Coat je vyroben z vysoce kvalitních ingrediencí, které podporují vynikající odolnost proti poškrábání a chemikáliím. Také obsahuje UV odolná aditiva, která zabraňují zežloutnutí a zestárnutí finálního laku. Clear Coat má vysoký obsah částic, které zaručují potřebnou sílu s menším vrstvením. Šetří čas a množství produktu.

Vždy se ujistěte, zda používáte správný Hardener a Thinner vzhledem k okolní teplotě a uzpůsobte fast/medium hardener a fast thinner, pokud je to nutné. Hardener: vysoký obsah částic pro polyakrylátové a dvousložkové laky, které umožňují rychlejší proschnutí nástřiku a dosahují požadované síly v menším vrstvení/ s nižší spotřebou produktu. Pro urychlení doby schnutí můžete použít tyto směsi:

### Návod na použití:

Smíchejte Clear Coat, Hardener a Thinner.

#### Podíly v objemu/hmotnosti

100 dílů  
50 dílů  
10/15 dílů

#### Číslo zboží

84300 Clear Coat  
84301 Hardener  
84132 Thinner

#### Podíly v objemu/ hmotnosti

100 dílů  
50 dílů  
5/10 dílů  
5 dílů  
nebo  
100 dílů  
50 dílů  
5 dílů  
10 dílů  
nebo  
100 dílů  
50 dílů  
10 dílů

#### Číslo zboží

84300 Clear Coat  
84301 Hardener  
84132 Thinner  
84129 Fast Thinner  
84300 Clear Coat  
84301 Hardener  
84132 Thinner  
84129 Fast Thinner  
84300 Clear Coat  
84302 Fast Hardener  
84132 Thinner

84300



Certificate No. 1427/97

## 2K Clear Coat/ Hardener/ Medium Hardener/ Fast Hardener



## Technické Informace

<b>Číslo produktu:</b>	84300/ 84301/ 84302/ 84319	<b>VOC hardeners:</b>	620 g/l
<b>Název:</b>	2K Clear Coat/ Hardener/ Fast Hardener/ Medium Hardener	<b>Barva:</b>	čirá
<b>Životnost:</b>	12 měsíců od data výroby	<b>Zápach:</b>	charakteristický
<b>Prodejní jednotka:</b>	1 ks	<b>Balení:</b>	1
<b>Použitelnost směsy:</b>	60 min při 20°C	<b>Hustota:</b>	0,990 kg/l
<b>Konzistence:</b>	tekutina	<b>MSDS:</b>	ano
<b>Aplikace:</b>	nástřík	<b>Teplota samovznícení:</b>	300-400°C
<b>Velikost špičky na lakovací pistol:</b>	1,3-1,4	<b>Teplota vznícení:</b>	23 °C
<b>Tlak lakovací pistole:</b>	2,5-3 bary	<b>Rozpustnost ve vodě:</b>	nerozpustný
<b>VOC clear coat:</b>	480 g/l		

## Související produkty:

Self Guide range of products, Final Clear, High Build, Ultra Fill, Quick Fill

## Využití:



## Zdravotní a bezpečnostní informace

- R10 Hořlavý.  
 R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.  
 R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.  
 R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.  
 S23 Nevdechujte výpary.  
 S43 V případě požáru použijte písek, oxid uhličitý nebo práškovou hasící hmotu. Nikdy nepoužívat vodu.  
 S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.  
 S60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.  
 S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

# NTEK

N-tek, s.r.o.  
 U Vodojemu 1245/1  
 693 01 Hustopeče  
 Czech Republic

Tel./fax: 420 519 411 872  
 E-mail: info@ntek.cz  
 www.ntek.cz  
 DIČ: CZ26945843

84300