


High Strenght Tape



Vysoce pevná oboustranná lepicí páska, která se může použít i na většinu hladkých, tvrdých povrchů včetně kovů, plastů, lakovaných i nelakovaných povrchů.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
High Strength Tape	HST6	6,3mm x 15m role	34000
High Strength Tape	HST9	9mm x 15m role	34118
High Strength Tape	HST12	12,7mm x 15m role	40519
High Strength Tape	HST15	15,8mm x 15m role	40520
High Strength Tape	HST25	25,4mm x 15m role	40521

VLASTNOSTI

- Lehce snímatelná podložka
- Lepení aktivované tlakem
- Univerzálně použitelná – slepí kov, plasty, sklo, dřevo, lakované a hladké zdivo
- Vodotěsnost vysokého stupně, protože je to uzavřená buněčná pěna
- Nezanechává žádné zbytky při odklizení

VÝHODY

- Jednoduché lepení a vyrovnávání
- Vyrovnání je možné do 5-ti minut od prvního nalepení
- Mnohostranné použití
- Velmi dobrá přilnavost a stálost proti rozpouštědlům
- Jednoduchá manipulace

POUŽITÍ

AUTO:

High Strength Tape byla navržena pro průmyslové použití, které zahrnuje lepení hladkých, tvrdých podkladů - připevňování součástí. Například: štítky, odznaky, zrcadla, terminálové kolejnice, výstavní zobrazovací panely, lišty, patice zpět. zrcadel apod.

INDUSTRIE:

High Strength Tape je páska vyvinutá pro průmyslové použití, při němž musí být součástka přilepena na hladký, tvrdý povrch, např. výrobní štítky, emblémy, zrcadla, krycí lišty, pryže atd.

Návod na použití:

1. Očistěte a odmastěte oba povrchy buď se Surface Cleaner nebo Acrysolem nebo Speedy 500.
2. Odstříhnete potřebnou délku lepicí pásky, aby slepila celý povrch. Odstraňte obě části pásky a lehce ji stlačte do správné polohy.
3. Znovu vyrovnání je možné během 5-ti minut.
4. Po definitivním vyrovnání obě části pevně stlačte.
5. Plného spojení je dosaženo po dvou hodinách.
6. Povrchy by měly mít teplotu asi 15 °C, kvůli dosažení dobrého slepení.

High Strength Tape

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	viz. 1 strana
Název:	High Strength Tape
Životnost:	24 měsíců
Rizikové info:	
Barva produktu:	černá, průhledná
Forma:	pevná
MSDS:	ano
Teplota rozkladu:	204°C
Vůně:	charakteristická
Rozpustnost ve vodě:	
VOC:	

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento produkt nepodléhá označení nařízení EU norem ani vyhláše nebezpečných látek.

Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče CZ

Tel./fax: 00420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
Internet: www.ntek.cz

NTEK[®]