

# Multi Bond HS

Univerzální lepidlo ve spreji s vysokou přilnavostí a krátkým odvětráním. Pro zdokonalení vlastností produktu byl sprej vybaven dodatečnou regulovatelnou tryskou se kterou může být nastaveno množství a schéma.



Název	Sklad.kód	Balení	Objed. číslo
<b>Multi - Bond HS</b>	<b>MBA</b>	<b>12 x 500ml sprej</b>	<b>34353</b>

## Vlastnosti

- ~ Krátká doba odvětrání.
- ~ Vysoká poáte ní pevnost.
- ~ Regulovatelný systém trysky.
- ~ Nástik může být lehce vzdálen.
- ~ Skladovatelnost 24 měsíců.

## Výhody

- ~ Rychlejší výstavbová pevnost.
- ~ Lepené materiály nemusí být fixované.
- ~ Pro různé použití na vhodné podklady.
- ~ Rychlé izotermie.
- ~ Dlouhodobá skladovatelnost.

## Aplikace:

Multibond je kontaktní lepidlo s krátkou dobou odvětrání a vysokou poáte ní rychlostí lepení, které vykazuje vysokou finální přilnavost. Hodí se k lepení polstrování, koberců, pryží, nových a umělých hmot, gumy, dřeva, papíru, korku, tkaniny, plsti, kovu atd.. Multibond lze též použít k lepení kartónu, plsti, podlahových krytin a v různých druhů textilu.

## Návod k aplikaci:

1. Před použitím dobře protřepat.
2. Nastavte regulační ventil do potřebné polohy.
3. Nastříkejte lepidlo stejnoměrně na povrch ve vzdálenosti 25-30 cm od povrchu.
4. Před přiložením lepených částí k sobě, nechte Multi - Bond HS asi 2 minuty odvětrat.
5. Poté oba povrchy spojte stabilním tlakem.
6. Otočte sprej dnem vzhůru a stříkejte dokud z nádoby nevychází ven plyn.



Certificate No.1427/97

# Multi Bond HS



## Technické informace

<b>Kód produktu:</b>	34353	<b>Specifická hustota p i 25 °C:</b>	0,80 g/ml
<b>Název:</b>	Multi Bond HS, 500 ml	<b>Úbytek spreje:</b>	nízké nastavení -0,9 g/s
<b>pivotnost:</b>	24 m síc		st ední nastavení -1,1 g/s
<b>Rizikové info:</b>	zdraví zškodlivý, extrémn ho lavý		vysoké nastavení -1,4 g/s
<b>Konzistence:</b>	lepivý gel, st edn viskózní, nepr hledný	<b>Typ:</b>	styrol-butadienová pry0
<b>Smyková pevnost:</b>	tahové nap tí 25 mm/min = 277 N	<b>Rozpustnost:</b>	ve vod nerozpustný
<b>as otev ení:</b>	1-10 minut		
<b>Ozna ení:</b>	MBA		
<b>MSDS:</b>	ano		
<b>VOC:</b>	134,25 g/l		
<b>Celní kód:</b>	3506 91 00		
<b>Nahrazující produkt:</b>	není		
<b>as schnutí:</b>	funk ní 30 min. celkové 24 hod.		

## Zdravotní a bezpečnostní informace



Zdraví zškodlivý.

R 40  
S 16  
S 23  
S 36/37  
S 51

Podezření na karcinogenní účinky.  
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. – Zákaz kouření.  
Nevdechujte výpary.  
Použijte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.  
Použijte pouze v dobře větraných prostorách.



Extrémn ho lavý.

**Varování:** Nádoba je pod tlakem: nevystavujte slune nímu zá ení a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdn nou nádobku neprorá0ejte a nevhazujte do ohn . Nest íkejte do otev eného ohn nebo na Ohavé p edm ty. Prázdný obal odevzdejte po dohod se specializovanou firmou do t id ného odpadu.

### Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pe livostí. I tak je vhodné, aby si ka0dý u0ivatel sám vyzkouzel vhodnost pou0ití ka0dého výrobku. Firma N-tek s.r.o.odmítá záruku za ka0dý konkrétní pou0ití výrobku. V 0ádném p ípad nenese odpov dnost za jakékoli zkody, ani za zkody, zp sobené v d sledku nesprávného pou0ití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odb rateli.

# NTEK

N-tek, s.r.o.  
U Vodojemu 1245/1  
693 01 Hustope e  
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872  
E-mail: info@ntek.cz  
www.ntek.cz  
DI : CZ26945843

