

## Plastic Filler

KENT Plastic Filler je dvousložkový plnič. Produkt má vysoce plnicí a neklesající vlastnosti, má vynikající přilnavost na různé povrchy, i když je speciálně navržen pro plasty.



34761

filler – 1000 g  
hardener – 20 g

### Vlastnosti

- Jednotvárná, jemná krémová konzistence.
- Vysoce plnicí a neklesající vlastnosti.
- Rychle tvrdící.
- Vynikající brouditelnost.
- Dobrá přilnavost na plasty a kov.
- Odolný proti palivu, vodě, minerálním olejům a rozpouštědlům.

### Výhody

- Může být aplikován s minimálním nepořádkem a zbytky.
- Může plnit velké oblasti najednou.
- Zlepšuje výkonnost v karosárně.
- Zajistí jemný, hladký výsledek.
- Oprava se nebude vrstvit na povrchu.
- Vynikající trvanlivost jednou vytvrzeného plniče.

### Použití:

KENT Plastic Filler je pro použití na karosárně na vroubky, škrábance a jamky na automobilových plastech a k docílení vynikajícího výsledku opravy plasty.

Vhodný pro plnění vrstev mezi 5 až 10 mm síly (záleží na velikosti oblasti).

### Návod na použití:

- Důkladně očistěte povrch použitím KENT Plastic Prep (KPP), ujistěte se, že všechny ostatní nátěry jsou odstraněny.
- Přidejte 1-4 g (1-4 %) červené pasty hardeneru ke 100 g béžového filleru (4-5 cm vytlačených z tuby koresponduje s 1 g) na směšovací desku.
- Špachtlí (kroužením do osmičky) smíchejte obě části, dokud nedostanete jednotnou růžovou barvu. Se směsí můžete pracovat 2-6 minut v závislosti na okolní teplotě.
- Použitím špachtle aplikujte směs na povrch.
- Po 15-30 minutách (záleží na okolní teplotě) může být přebroušen vytvrzený plnič.
- Kompatibilní se všemi základními automobilovými přelakovacími systémy.

34761

### Rady & Tipy:



Certificate No. 1427/97

## Plastic Filler

### Technické informace

<b>Číslo:</b>	34761	<b>FILLER</b>	
<b>Název:</b>	Plastic Filler, plechovka 1000 g + tuba 20 g	<b>Konzistence:</b>	pasta
<b>Životnost:</b>	12 měsíců	<b>Barva:</b>	světle šedá
<b>Prodejní jednotka:</b>	1 ks	<b>Zápach:</b>	charakteristický polyesterový
<b>Rizikové info:</b>	hořlavý	<b>Hustota:</b>	1,82 g/cm <sup>3</sup>
<b>VOC:</b>	244 g/l	<b>Max. provozní teplota:</b>	-20 °C až 100 °C
<b>Označení:</b>	KPF	<b>HARDENER</b>	
<b>Celní kód:</b>	3214 10 90	<b>Konzistence:</b>	pasta
<b>Balení:</b>	1	<b>Barva:</b>	červená
<b>MSDS:</b>	ano	<b>Zápach:</b>	charakteristický peroxidový

### Souvztažné produkty:

Abraziva, Acrysol, Plastic repair system (PRS), Quickfill (QFL), General filler range, Scuff repair kit (SCF), Plastic prep

### Obchodní využití:

#### Primary



#### Secondary



### Zdravotní a bezpečnostní informace:



Dráždivý.



Oxidující.

Obsahuje:  
dibenzoyl peroxid.

#### Part A – hardener

- R 7 Může způsobit požár.
- R 36 Dráždí oči.
- R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
- S 3/7 Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.
- S 14 Uchovávejte odděleně od redukčních činidel, směsí těžkých kovů, kyselin a zásad.
- S 24/25 Zamezte styku s kůží a s očima.
- S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- S 29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.
- S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
- S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
- S 50 Nesměšujte s peroxidovými urychlovači nebo redukčními činidly.

#### Part B - filler

- R 10 Hořlavý.
- R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
- S 23 Nevdechujte dýmy.
- S 24/25 Zamezte styku s kůží a s očima.
- S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- S 29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
- S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

# NTEK

U Vodojemu 1245/1  
693 01 Hustopeče  
Czech Republic

E-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)  
DIČ: CZ26945843




34761