



Primer O – speciální primer

Objednáací číslo: 84500 - PMO - Primer O, 500 ml nádoba

KENT Primer O je tekutý primer, který byl vyvinut speciálně pro zlepšení adheze KENT MSP-těsnících hmot popř.lepidel či výplňových lustračních hmot na porézních podkladech.



Vlastnosti

- Zlepšuje přilnutí MSP –lepidel / těsnících hmot na porézních substrátech

Přednosti

- Zlepšený výkon KENT MSP-produktů na porézních podkladech – žádné reklamace

Oblasti použití

KENT Primer O byl vyvinut speciálně pro prvotní ošetření dřevěných povrchů v oblasti námořnictva, např. pro ošetření teakových palubních planěk. KENT Primer O může být použit i pro zlepšení adheze MSP-produktů na porézních nebo minerálních podkladech jako jsou cihly, beton a odlehčený beton.

Návod k použití

Zajistěte, aby povrchy byly čisté, pevné, suché, bez prachu a mastnot.

Použijte KENT Acrysol k očištění podkladů. Nádobu udržujte až do použití pevně uzavřenou.

KENT Primer O nepoužívejte přímo z originální nádoby. Nalijte tolik Primeru, kolik jste schopni spotřebovat během 30 minut, dočistěte nádoby a originální nádobu okamžitě znovu uzavřete.

KENT Primer O nanést na lepenou plochu rovnoměrně čistým kartáčem. Primer by měl být nanesen v silné vrstvě. Teplotní oblast použití je mezi 5°C a 30°C. Primer nechat zaschnout minimálně 60 minut.

Nejllepších výsledků je dosaženo, když nutné lepicí nebo těsnící práce následují v průběhu 6 hodin po nanesení Primeru. Proto je doporučeno nenanášet více Primeru, než může být dále zpracováno v průběhu příštích 6 hodin. Zabraňte dotyku s ošetřenými plochami, protože mastné otisky prstů mohou vést ke špatné adhezi.

Kondenzace může negativně ovlivnit adhezi KENT MSP-produktů, proto je doporučeno neprovádět práce související s Primerem při vysoké vzdušné vlhkosti.

84500

Souvztažné produkty:

Primer C (PMM), Acrysol, Assembly Adhesive, Assembly Adhesive Fast, Deck Caulking, Bedding Compound, Assembly Adhesive HS, Bond Breaking Tape



Primer O – speciální primer

Technické údaje

Objednací číslo	84500	Kód celního tarifu	39095090
Označení	Primer pro porézní povrchy	V balení	1
	500 ml nádoba	MSDS:	Ano
Prodejní jednotka	1	Nahrazuje produkt	neurčeno
Rizikové info	Hořlavé	Teplota	+5°C až +30°C
VOC	350 g/l	Doba schnutí	> 60 minut
Skladový kód	PMO	Výnosnost	8 až 10m ² /l, dle podkladu
Konzistence	sv.žlutá/průhledná tekutina	Sušina	65%
Specifická hustota	1,06 g/ml		

Bezpečnostní a zdravotní informace



Hořlavé

- R52/53 Škodlivé pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
- S9 Nádobu uchovávejte v dobře větrané místnosti
- S16 Udržujte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů ohně – nekuřte!
- S26 Při zasažení očí okamžitě vypláchněte množstvím vody a konzultujte lékaře.
- S33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
- S43 Pro hašení použijte písek, kysličník uhličitý nebo práškový hasební prostředek. Nepoužívat vodu.
- S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

NTEKN-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1693 01 Hustopeče
Czech RepublicTel./fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.czwww.ntek.cz
DIČ: CZ26945843**KENT**

84500