

# Quickfill

Quickfill je speciálně vyvinutý produkt k ochraně a aktivaci před lakováním.



**34363 (QFL) – 500ml sprej**

## Vlastnosti

- **Jednokomponentní**
- **Vysoký obsah pevných látek**
- **Velmi flexibilní**
- **Extrémně dobrá výška aplikovaného množství s každým povrchem**
- **Kompatibilní se všemi autolaky**
- **Dobrá přilnavost ke všem povrchům**
- **Rychle schne – 20 minut**

## Výhody

- **Není nutné jej míchat**
- **Rychle vyplňuje a šetří materiál**
- **Dobrý plnič s kvalitní strukturou**
- **Pracuje s plastem a kovovými komponenty**
- **Stabilní, nemění se v čase**
- **Šetří čas**

## Aplikace

Quickfill byl navržen k poskytnutí rychlé, jednoduché a bezpečné alternativy 2K základních fillerů k malé, lokální opravě ploch. Nevyžaduje potřebu přesunutí vozidel do lakovacího boxu, není již dále třeba použití primeru na opravované plochy, stejně jako míchání minimálního množství 2K materiálů a výsledné plýtvání. Snižuje také množství rozpouštědla v lakovnách a nejsou potřeba žádné čističe stříkacích pistolí. Quickfill schne přibližně 20 minut, a tak umožňuje rychle konečné broušení a urychlí tak lakování. Quickfill má velmi vysokou přilnavost a poddajnost, a tak je ideální pro opravy nejen kovových dílů, ale také plastových komponentů, jako jsou nárazníky a zrcátka.

## Instrukce

1. Před použitím sprej dobře protřepejte.
2. Ošetřovanou plochu nejprve očistíte a odmastíte produktem KENT Acrysol (ABS) nebo Speedy 500 (ACR).
3. Aplikujte Quickfill ze vzdálenosti 20 - 30cm v tenkých vrstvách tak rychle, jak Vám to dovolí doba proschnutí a vytvoření celistvé vrstvy. Takto se eliminuje odpařování rozpouštědla během lakování.
4. Po použití se vyvarujte ucpaní trysky: otočte sprej dnem vzhůru a odstříkejte zbytek produktu, dokud nezačne vycházet jen hnací plyn.
5. Při pokojové teplotě nechejte schnout 20 minut.
6. Pokud je potřeba, jemně obruste.
7. Může být přelakován všemi autolaky.

34363



# Quickfill



## Technické parametry

<b>Kód:</b>	34363	<b>Označení:</b>	QFL
<b>Popis:</b>	Quickfill	<b>MSDS:</b>	Ano
<b>Trvanlivost:</b>	24 měsíců	<b>Přilnavost povlaku:</b>	Dobrá
<b>Prodej produktu:</b>	EA	<b>Tvrdost (shore A):</b>	98 – 99
<b>Bezpečnostní informace:</b>	Dráždivý; Extrémně hořlavý	<b>Výška povlaku:</b>	Lehká 50, těžká 100 mikronů
<b>VOC:</b>	175g/L	<b>Aplikační teplota:</b>	+10°C až +30°C
<b>Vytlačování produktu:</b>	Šedý sprej	<b>Mokrý povrch k mokrému povrchu:</b>	Ne
<b>Konzistence:</b>	Středně viskózní šedý sprej & výrazný zápach	<b>Čas – nelepivý na dotyk:</b>	10 - 12 minut

**Souvztažné produkty:** Body Fillers, Acrysol (ABS/SAB), Plastic Repair System, Waterproof and Dry Abrasive Paper

## Obchodní využití



## Zdravotní a bezpečnostní informace



- R 36** Dráždí oči.
  - R 66** Opakované vystavování může způsobit vysoušení nebo popraskání kůže.
  - R 67** Výpary mohou vyvolat ospalost a závratě.
  - S 16** Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
  - S 23** Nevdechujte páry ani aerosol.
  - S 26** Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
  - S 37** Používejte vhodné ochranné rukavice.
  - S 51** Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
- Upozornění:** Tlaková nádoba. Chraňte před sluncem. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Po použití neprorážejte a nevhazujte do otevřeného ohně a žhavého materiálu.

# NTEK

N-tek, s.r.o.  
U Vodojemu 1245/1  
693 01 Hustopeče  
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872  
E-mail: info@ntek.cz  
www.ntek.cz  
DIČ: CZ26945843

34363