

Quick Seal



Kvalitní karosářský lepicí a těsnící tmel, jenž umožňuje rychlé přelakování.



34501 (QSW) – bílý, 290ml kartuše

34502 (QSG) – šedý, 290ml kartuše

34503 (QSB) – černý, 290ml kartuše

35372 (QSGR)- nato green Ral 6031, 290ml

84476 (QSW2)- bílý, 400ml fólie

83405 (QSW) – bílý, 600ml fólie

Vlastnosti

- Neobsahuje rozpouštědla ani izokyanáty
- Vynikající přilnavost a použitelnost na všechny materiály – lepi, těsní
- Velmi viskózní tmel
- Dokonale pružný
- 3 tmely v jednom
- Nedělá vlákna
- Aplikace na mokry nebo suchý povrch

Výhody

- Může být ihned přelakován
- Úplně bezpečný k použití, může být bodově svářen
- Neodpadává, nepropadne se
- Nesmršťuje se, nepraská ani netvrdne
- Šetří čas i zásobu
- Čistá aplikace, kvalitní dokončení
- Snadná aplikace

Aplikace

Quick Seal je šetrný k životnímu prostředí. Tento tmel - lepidlo je vyvinut pro všechny druhy karosářských prací. Přilne k základní barvě, lakovanému kovu, kovu bez laku, zinkovanému povrchu, hliníku, dřevu a na většinu plastů.

Používá se k těsnění lemu dveří, střeš a sloupků, blatníků, dna zavazadlových prostorů, předních a zadních blatníků, těsnění v motorovém prostoru. Je velmi vhodný při dokončovacích pracích, viditelných spárách a při překrývání dílů. Quick Seal může být použit také jako konstrukční lepidlo při práci s karoserií.

Jako lepidlo slouží k lepení kovů, skla, dřeva, většiny druhů plastů, sklolaminátu, pryže, keramiky, betonu, cihel a polystyrenu, spojí nejen stejný druh materiálu ale i různé druhy navzájem.

Instrukce

1. Očistěte povrch pomocí KENT Acrysolu nebo KENT Speedy 500.
2. Aplikujte Quick Seal v potřebném množství na suchý povrch.
3. Ihned po aplikaci můžete povrch přelakovat. Pro lepší výsledek lakování se však doporučuje aplikace laku po 45 minutách, nejdéle však do 5 hodin po nanesení tmelu.

34501



Certificate No. 1427/97



Certificate No. 1427/97

Quick Seal



Technické parametry

Kód a popis:	34501- White-bílý, 290ml 34502- Grey-šedý, 290ml 34503- Black-černý, 290ml 35372- Nato green ral6031 290ml 84476- Bílé fóliové balení 400ml 83405- Bílé fóliové balení, 600ml,	VOC:	Og/L
Odolnost proti rozpouštědlům a plícním:	Vynikající	Pevnost v tahu:	20 – 26kg/cm2
Trvanlivost:	18 měsíců	Označení:	QSW / QSG / QSB
Prodej produktu:	EA	Zápach/vůně:	Bez vůně, bez zápachu
Bezpečnostní informace:	Není nebezpečný	Plné vytvrzení:	2,5mm za 24 hodin při 20°C 50% RH
Vytlačování produktu:	120 PSI Reg 1,33 up	Nahrazující výrobek:	N/A
Konzistence:	Hladká bílá pasta, středně vysoké viskozity	Pevnost v tahu:	Pevnost ve stříhu 2,6Mpa DIN 53504
Čas – nelepivý na dotyk:	7 – 8 minut	Test odpadnutí:	0,02
Hloubka proniknutí po 1hod:	0,75mm	Mokrý povrch k mokrému povrchu:	Dobry
Tvrdost (shore A):	60	MSDS:	Ano
První uchycení:	Dobré	Prodloužení:	300%
Základní materiál:	MS polymer	Rozsah teplot:	trvale: -25°C až +90°C krátkodobě: -25°C až +150°C

Souvztažné produkty: Quickfill (QFL), Acrysol (ABS/SAB), Proseal 202 (KPS202)

Obchodní využití



Zdravotní a bezpečnostní informace

Tento produkt nepodléhá označení nařízení EU norem a ani vyhláске nebezpečných látek.

NTEK

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DIČ: CZ26945843



34501