

Ultrafill



Vysoce přilnavý sprej založený na jednokomponentním systému. Primer a Filler v jednom balení, k dispozici v 6 barvách. Ultrafill je rychleschnoucí a snadno brousitelný.



84075 (UFL-BLK) – Ultrafill Black 500ml – sprej

84076 (UFL-W) – Ultrafill White 500ml – sprej

84077 (UFL-Y) – Ultrafill Yellow 500ml – sprej

84078 (UFL-BLU) – Ultrafill Blue 500ml – sprej

84079 (UFL-R) – Ultrafill Red 500ml – sprej

84167 (UFL-G) – Ultrafill Grey 500ml – sprej

Vlastnosti

- Jednokomponentní produkt
- Efektivní primer/filler pro práci s laky
- Vysoký obsah pevných látek
- Velmi dobré krytí co do hloubky a plochy
- Velmi flexibilní
- Pracuje se všemi typy autolaků, včetně laků na vodní bázi
- Dobrá přilnavost ke všem povrchům
- Rychle schne – 20 minut a lze opracovat
- Odolává otěru při použití stand. odmašťovačů
- K dostání v 6 barvách

Výhody

- Nevyžaduje míchání
- Není nutné velké množství barvy pro lak
- Rychle vyplňuje a chrání materiál (korozí)
- Dobře vyplňuje, správný výsledek
- Pracuje s plastem i s kovovými podklady
- Stabilní
- Stabilní a beze změn
- Šetří čas
- Snadná příprava pro lakování
- Vyhoví potřebám pro lakování barevnou škálou na trhu

Aplikace

Díky své vysoké přilnavosti je Ultrafill ideálním řešením k přípravě povrchů před lakováním plastů nebo kovových podkladů. Je ideální pro malé a střední opravy ploch při drobných opravách, poškrábání, při matování nebo lakování malých součástí jako jsou kryty zrcátek, kryty paliv. nádrže, kliky dveří apod. Ultrafill lze využít téměř na každé kovové nebo plastové plochy.

- Kryt a kufr; blatníky; části krytu motoru a dveří; sloupky; střechy; nárazníky; boční kryty zrcátek apod.

Instrukce

Příprava

1. Aplikační plochu pod Ultrafill je vhodné připravit brusnými materiály s hrubostí P180, ideálně P240.
2. Plochu odmaštěte buď produktem Acrysol nebo Kent Panel Wipes. Nechejte dobře odvětrat.
3. Sprej důkladně protřepejte minimálně po dobu 1 minuty. **Protřepání Ultrafillu je velmi důležité.**

Nanášení

1. Aplikujte produkt ze vzdálenosti 15 - 20 cm První vrstvu nanášejte rovnoměrně v tenké vrstvě, dokud se nevytvoří celistvý povrch. Následně aplikujte po 1 - 2 min, závisí to na podmínkách prostředí. Před dalším použitím vždy protřepejte. Druhá vrstva může být silnější.
(Aplikace velmi silné vrstvy může mít za následek špatné a velmi pomalé prosychání na volném vzduchu. Toto může způsobit vady při lakování.)

Pro rychlou a snadnou aplikaci platí:

3-4 menší vrstvy jsou více efektivní než 1-2 velké vrstvy. Velké vrstvy proces značně zpomalí. Ve většině případů u plochých dílů bez kazů stačí 3 vrstvy. Doporučuje se výška vrstvy tak aby nepřesáhla 100 > 120 mikronu pro lepší výsledek včetně lepšího času dokončení opravy.

2. Je možné udělat velmi vysokou vrstvu, ale doporučuje se jen pro zaplnění malých lokálních děr, kdy se prodlouží požadovaná doba schnutí.
3. Po použití obraťte sprej dnem vzhůru a vyčistěte trysku odstříknutím.

Doba schnutí

1. Doba schnutí je závislá na okolní teplotě: běžná dílenská teplota 15-20 minut pod infračerveným světlem 5-10 minut
2. Pokud není Infra světlo nebo nemáte k dispozici jiný druh sušení, může být snížena doba schnutí aplikací v kabině za pomoci průběžného sušení.
3. Vysoké vrstvy nebo více, rychle nanesených vrstev, bude schnout asi 30 až 45 min, pokud nezvýšíte teplotu sušení.

Dokončení

1. Pro matování nebo přípravu pro nanášení barvy můžete použít buď techniku se suchým nebo mokřím brusným papírem nebo své standardní zakončovací postupy.
Po dokončení použijeme Kent Panel Wipes k očištění a odmaštění povrchu a k přípravě před lakováním.

Ultrafill



Technické parametry

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---|
| Kód a popis: | 84075 Ultrafill Black 500ml-černý; 84076 Ultrafill White 500ml-bílý; 84077 Ultrafill Yellow 500ml-žlutý; 84078 Ultrafill Blue 500ml-modrý; 84079 Ultrafill Red 500ml-červený; 84167 Ultrafill Grey 500ml-šedý | Označení: | UFL-BLK; UFL-W; UFL-Y; UFL-BLU; UFL-R; UFL-G |
| Konzistence: | Hustá kapalina | Nahrazující výrobek: | Žádný |
| Trvanlivost: | 24 měsíců | MSDS: | Ano |
| Bezpečnostní informace: | Extremně hořlavý; Dráždivý | Barvy: | Černá; Bílá; Žlutá; Modrá; Červená; Šedá |

Souvztažné produkty: Body Fillers; Acrysol; Plastic Repair System; Waterproof and Dry Abrasive Paper.

Rady & typy: Díky vysokému obsahu nosných látek, zajistí tento produkt po úplném protřepání 100% výsledek. Pokud potřebujete velkou vrstvu, dosáhnete toho aplikací více menších vrstev rychleji a efektivněji než při silných vrstvách. Mezi jednotlivými aplikacemi nechejte vypařit rozpouštědla.

Obchodní využití



Zdravotní a bezpečnostní informace



- R 36 Dráždí oči.
 - R 66 Opakované vystavování může způsobit vysoušení nebo popraskání kůže.
 - R 67 Výpary mohou vyvolat ospalost a závratě.
 - S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
 - S 23 Nevdechujte páry, aerosol.
 - S 25 Zamezte styku s očima.
 - S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 - S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
 - S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
- Upozornění:** Tlaková nádoba. Chraňte před sluncem. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Po použití neporážíte a nevhazujte do otevřeného ohně.

NTEK

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DIČ: CZ26945843



84075