

## Urefix fast

Vysoce výkonné polyuretanové lepidlo vyvinuté speciálně pro přímé zasklívání.



### Číslo výrobku:

83660 - 300ml kartuše

84069 - 400ml folie

### Vlastnosti

- Doba zpracování lepidla 10-15 minut.
- Vysoká lepicí schopnost.
- Doba odjetí – 4 hodiny s airbagy.

### Výhody

- Kratší doba usazování.
- Vyšší pevnost za syrova, dovolí rychlejší návrat vozidla do provozu. – Šetří čas.
- Rychlejší návrat auta zákazníkovi.

### Aplikace:

Urefix fast je flexibilní, vysoce výkonný polyurethan, vyvinutý speciálně pro přímé zasklívání. Je vhodný pro všechna lepení skel, která najdeme v automobilovém průmyslu, zahrnující autobusy a užitková vozidla. Dovolí rychlejší čas odjetí než New Urefix 2, tím umožní rychlejší návrat auta do provozu.

Je také vhodný jako hlavní lepení na ocel, slitiny, sklo, umělé dřevo a mnoho dalších povrchů dohromady nebo jeden ke druhému, zvláště když je nutné rychlé schnutí. Může být přelakován.

### Návod k aplikaci:

1. Očistěte lepené plochy a čelní sklo přípravkem Kent Acrysol nebo Kent Speedy 500.
2. Pro maximální účinnost naneste na sklo štětečkem jedním směrem tenkou vrstvu KENT Primer Black a počkejte až zaschne.
3. Naneste UREFIX FAST pomocí KENT vytlačovací nebo vzduchové pistole.
4. Pro optimální přilnavost instalujte čelní sklo během 10 minut.

### Poznámka:

Minimální aplikační teplota je 15 °C. Rovněž doporučujeme použít KENT Primer Black nebo Etch Primer na neošetřený kov.

Tip:

84933



Certificate No. 1427/97

## Produkty pro autoskla

# Urefix fast



### Technické informace

<b>Kód produktů:</b>	83660/84069	<b>Pevnost v tahu:</b>	9 N/mm <sup>2</sup>
<b>Název:</b>	Urefix fast	<b>Počáteční uchycení:</b>	velmi dobré
<b>Životnost:</b>	12 měsíců	<b>Specifická hmotnost:</b>	1.12g/cm <sup>3</sup>
<b>Rizikové info:</b>	škodlivý	<b>Zkouška rozlitím:</b>	0
<b>VOC:</b>	26 g/l	<b>Aplikační teplota:</b>	+5°C až +35°C
<b>Zkratka:</b>	CUF	<b>Průtažnost:</b>	500 %
<b>Balení:</b>	1 ks	<b>Doba proschnutí:</b>	4mm/24 hodin (23°C/50%RH)
<b>Bezpečnostní list:</b>	Ano	<b>Doba odjetí:</b>	1.5 hodiny bez airbagů 4 hodiny s airbagy
<b>Konzistence:</b>	Vysoce viskózní lesklý hladký substrát	<b>Barva:</b>	černá
<b>Prodejní jednotka:</b>	1 ks	<b>Doba zpracování:</b>	10-15 minut
<b>Shore A:</b>	50		
<b>Báze materiálu:</b>	polyurethan		
<b>Celní kód:</b>	3214 90 00		
<b>Nahrazující produkt:</b>	N/A		
<b>Vytlačování:</b>	120 PSI 50%		

### Souvztažné produkty

Primer Black (KPD), nářadí pro autoskla, Acrysol (SAB/ABS), Resealant Wet & Dry (RWD), Foam Cleaner (APFC), Clear Vision Kit (CVK), Waterproof Tape (5B2)

Využití: Primary



Secondary



### Zdravotní a bezpečnostní informace

Tento produkt nepodléhá označení nařízení EU norem ani vyhláše nebezpečných látek.

# NTEK

N-tek, s.r.o.  
U Vodojemu 1245/1  
693 01 Hustopeče  
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872  
E-mail: info@ntek.cz  
www.ntek.cz  
DIČ: CZ26945843

Equalizer®

83660