

2K MS SEALER GREY




Rychleschnoucí dvoukomponentní lepicí a těsnicí tmel na bázi MS polymeru s vynikající přilnavostí na většinu povrchů.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
2K MS Sealer Grey	MS2KG	250 ml	86620
Mixer Nozzles	MS2KN	6 ks	85249

VLASTNOSTI A VÝHODY

- ✓ Vyplňuje velké mezery - až 40 mm
- ✓ Zůstane i po vytvrzení pružný a odolný vibracím, odolává UV záření, nepraská.
- ✓ Může být nanášen i na vlhké podklady a lakován systémem mokrý na mokrý nebo standardně.
- ✓ 1:1 míchací poměr je zajištěn vnitřním systémem kartuše s podmínkou použití míchací špičky
- ✓ Jednoduchá aplikace pomocí ruční vytlačovací pistole
- ✓ Vynikající přilnavost na materiálech jako např. kovy, sklo, plasty, laky, základy, dřevo, beton a přírodní materiály.
- ✓ Neobsahuje rozpouštědla, isokyanáty ani silikony – zcela bezpečný produkt.
- ✓ Rychlé vytvrzení - méně než 4 hodiny

POUŽITÍ

- ✓ 2KMS je ideálně vhodný ke konstrukčnímu lepení např. kovů, kompozitních materiálů, plastů a keramiky a pro všechna spojení kde je potřebná vysoká rázová pevnost.
- ✓ Těsnění a spárování spár, svárů, prasklin apod.
- ✓ Lepí karosérie a podlahy, vozů, autobusů, obrněných vozů, sanitek, lodí,
- ✓ Vhodný pro stavbu portálů, zastávek autobusů dopravních značek apod.

NÁVOD

1. Plochy očistit a odmastit – KENT Acrysol nebo Surface Cleaner.
2. Odvzdušněte kartuši – vytlačte produkt dokud se neobjeví obě složky.
3. Našroubujte míchací špičku na kartuši. První 2 – 3 cm produktu 2K MS vytlačte do odpadu, aby jste zajistili důkladné smíchání.
4. 2KMS nanášejte pomocí ruční, bateriové nebo vzduchové pistole (2,5 baru vzduchové pistole pouze s vnitřním pístem).
5. Kde je to možné uhladte pomocí plastové špachtle.
6. Síla vrstvy nanášeného produktu závisí na aplikaci.
7. Spojte díly nejdéle do 10-ti minut a přitlačte k sobě.
8. Čas vytvrzení je 3-4 hodiny a je závislý na okolní teplotě a množství použitého produktu.
9. Manipulační čas s tmelem je 7-10 minut do nutné výměny aplikační špičky.

POZOR: Při aplikaci dbejte na rozetření produktu tak aby 100% pokrýval podklad.

2K MS SEALER GREY

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Základní materiál:	MS polymer
Konzistence:	jemná pasta
Barva:	šedá
Životnost:	12 měsíců
Celní kód:	3214 1010
VOC:	0 g/L
Mechanismus vytvrzení:	vzdušnou vlhkostí
Poměr míchání:	1 : 1
Specifická hmotnost:	komp. A (světle šedá) 1,38g/cm ³ +/-0,03g/ml komp. B (černá) 1,31g/cm ³ +/-0,02g/ml
Viskozita:	1 400 000cps
Doba zpracování:	< 10 min. (23° C / 50% RV)
Doba vytvrzení:	3-4 hodiny
Tvrdość Shore A (DIN53505):	45
Smrštitelnost:	8 %
Aplikační teplota:	+5° C až +40° C
Teplotní odolnost:	-40° C až +90° C – krátkodobě až +120° C (1-2 hod.)
Pevnost v tahu (100%):	2,0 Mpa (DIN 53504)
Protažení při přetržení:	500% (DIN 53504)
Napětí ve smyku:	1,8 Mpa (ASTM D1002)
Vyplnění mezer:	min. 2mm / max. 4cm (od velikosti mezery 1cm, použijte pěnový podklad)

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

