

2K SUPER BOND




Univerzální okamžité lepidlo s vysokou výplní mezer.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
2K Super Bond	2KSB	10 g stříkačka + 3 směšovací trysky	86663

VLASTNOSTI

- ✓ Vysoká přilnavost na mnoho materiálů včetně skla
- ✓ Vyplňuje mezery do 5 mm - lze použít také pro lepení nepravidelných povrchů
- ✓ Lepidlo a aktivátor v jednom - není nutné přidávat aktivátor jako další krok

POUŽITÍ

2K Super Bond je produkt pro okamžité lepení / opravy vyplňující mezery s vynikající přilnavostí k široké škále materiálů a povrchů, včetně plastů, pryží, kovů a skla. Je to také dokonalé řešení pro lepení poréznych materiálů, jako jsou keramika, dřevo, papír a textilie.

2K Super Bond je určen pro montáž nepravidelných povrchů s mezerami lepení do 5 mm nebo pro aplikace, kde je vyžadováno úplné vytvrzení přebytečného lepidla. 2K Super Bond lze aplikovat na svislé a horní plochy, protože jeho konzistence zabrání jeho stékání.

INSTRUKCE

1. Pro dosažení nejlepších výsledků musí být lepené povrchy čisté, bez nečistot, vosků, olejů atd. Pomocí KENT Acrysol nebo Soft Surface Cleaner.
2. Chraňte své ruce pomocí KENT Super Bond Protect, aby se zabránilo sevření prstů.
3. Vložte směšovací trysku a zlikvidujte prvních několik kapek.
4. Naneste stříkavě pouze na jeden povrch. Okamžitě spojte povrchy během 30 sekund, přičemž dbejte na správné zarovnání.
5. Silným tlakem zajistěte, aby se lepidlo rozprostřelo do tenkého filmu a před manipulací počkejte 5 až 10 minut.
6. Případné přebytečné tekuté lepidlo lze odstranit pomocí KENT Super Bond Remover.
7. Po použití zlikvidujte trysku směšovače a nasadte víčko.

2K SUPER BOND

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	86663
Název:	2K Super Bond
Životnost:	12 měsíců
Konzistence:	Gel
Barva:	Průsvitná
VOC:	92 g/l
Kód celního sazebníku:	3506 10 00
Mechanismus aplikace:	Smícháním
Směšovací poměr:	4: 1
Měrná hmotnost:	Část A: 1,09 g / ml, Část B: 1,17 g / ml
Tvrdość:	Shore D 56
Teplotní odolnost:	-20 ° C až + 80 ° C
Max. mezera vyplnění:	max. 5 mm
Doba tvrdnutí:	Měkká ocel: 15 - 45 s, Hliník A5754: 5 - 20 s, Polykarbonát: 15 - 45 s, ABS: 30 - 60 s, Dřevo: 45 - 75 s
Dosažená plná síla:	24 hodin

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel.: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

