

ANAEROBIC ACTIVATOR




Roztok pro urychlení tuhnutí anaerobních adhesiv.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Anaerobic Activator	ANAC	200 ml ve spreji	86545

VLASTNOSTI

- ✓ Urychluje tuhnutí
- ✓ Certifikace NSF K3 – pro užití v potravinářském průmyslu

POUŽITÍ

Anaerobic Activator se doporučuje pro urychlení tuhnutí anaerobních adhesiv na aktivních a pasivních kovech. Lze užit pro urychlení tuhnutí ve větších mezerách mezi spoji a hlubších závitech, či na dílech za studena. Jako roztok se Anaerobic Activator také dobře čistí.

INSTRUKCE

1. Aplikujte Anaerobic Activator na všechny kovové části spoje a nechejte 30 – 60 sekund schnout.
2. Ihned díly spojte s použitím anaerobního adhesiva.
3. Čas pro dosažení počáteční pevnosti se zkrátí na cca 20 – 120 sekund podle typu adhesiva a okolních podmínek (teplota, typ povrchu, velikost závitu, velikost mezery)

Důležité: Roztok může nepříznivě působit na jisté povrchy, např. plast a povlak. Doporučujeme před použitím zkontrolovat kompatibilitu.

ANAEROBIC ACTIVATOR



TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	86545
Název:	Anaerobic Activator
Životnost:	36 měsíců
Kód celního sazebníku:	38140090
Bezpečnostní list:	ano
Barva:	Průzračná
Konzistence:	kapalina
Báze pryskyřice:	Dimethyléter
VOC:	664 g/l

Aktivní kovy		Pasivní kovy	
Mosaz	Bronz	Hliník	Eloxovaný povrch
Měď	Železo	Pozinkovaný povrch	Hořčík
		Nikl	Pasivovaný povrch
		Nerezová ocel	Titan
		Zinek	

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

