

BLUE GREASE




Jedinečná univerzální vazelína s vysokým rozsahem teplot a extrémní odolností. Obsahuje vysoce rafinovaný minerální olej, komplex lithiových mýdel a EP aditiva pro ochranu proti opotřebení.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Blue Grease	SBG	400 ml	sprej	34946
Blue Grease	CBG	380 g	kartuše	34949
Blue Grease	TBG1	1 L	plechovka	34961
Blue Grease	TBG5	5 L	kbelík	34962

VLASTNOSTI

- ✓ Výborná teplotní odolnost -20°C až +180°C (krátkodobě až 220°C)
- ✓ Dobrá tlaková odolnost – pracuje v extrémních podmínkách
- ✓ Dobrá odolnost proti vymytí – nevytváří emulzi s vodou
- ✓ Vynikající přilnavost ke kovovým podkladům – zůstává tam, kde je aplikována
- ✓ Odolnost proti korozi a oxidaci
- ✓ Dobrá kompatibilita s ostatními mazadly
- ✓ Odolná vůči vnějším vlivům, slané a horké vodě, kyselinám, žíravinám apod.
- ✓ Ideální pro mazání pohyblivých částí a součástek, vystavených působení vnějším vlivům (mráz apod.), např. u vysokozdvizných vozíků, jeřábů a různých posuvů

POUŽITÍ

Vhodná pro většinu aplikací na osobních a nákladních automobilech, pro mazání ložisek, závěsů dveří, lan, spojovacích a převodových mechanismů, mechanických výtahů, dopravníkových systémů, vodních čerpadel apod. Vzhledem k její odolnosti vůči vodě je ideální do průmyslu, kde jsou vazelíny třeba na pohyblivé části, které jsou vystaveny vnějším vlivům jako jsou jeřáby nebo VZV. Vhodná také na aplikace, kde je lakovaný povrch, ošetřená plocha je vystavována vysokému tlaku vodního čištění nebo kde může přijít do kontaktu s kyselinami, zásadami, saponáty nebo slanou vodou.

INSTRUKCE

1. Sprej před použitím důkladně protřepejte!
2. Povrch, na který chcete aplikovat produkt zbavte prachu, špíny, oxidace a zbytků staré vazelíny.
3. Ten vyčistěte pomocí Acrysolu, Surface Cleaneru nebo Soft Surface Cleaneru a vysušte.
4. Aplikujte Blue Grease.
5. Množství produktu, které přebude na aplikovaném místě a není žádoucí odstraňte čistou a suchou látkou.

BLUE GREASE

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	34946, 34949, 34961, 34962
Název:	Blue Grease
Životnost:	24 měsíců (sprej), 60 měsíců (větší balení)
Bezpečnostní list:	ano
Vzhled:	jemná, lepivá modrá pasta
Hustota při 20°C:	0,89 g/cm ³
Test vymytí (1 h/79°C):	1,3%
VOC:	445 g/l (34946)
Teplotní rozsah:	-20°C až +180°C (krátkodobě 220°C)
Penetrace po prohnětení(60 tahů):	265 – 295 (1/10 mm) (ASTM D217)
Prodl. penetr.po prohn.(100 tis. tahů):	30 (1/10 mm) (ASTM D217)
4-ball test opotřebenění 1hod. / 40 kg:	0.50 mm (ASTM D2266)
Prevence proti korozi Emcor:	0-0 (NFT 60-135)
Koroze na mědi 24 hod. při 100°C:	1a (ASTM D4048)
Bod zkápnutí:	>250°C (ASTM D566)
Test ložiska kola 6 hod./ 150°C:	2 g (ASTM D 1263)
Točivý moment při teplotě -20° C :	AIR 1650 mN.m
Při startování:	<1000
Po dobu běhu 1 hod.:	<100
Kód celního sazebníku:	3403 99 10
NLGI* klasifikace:	2

*NLGI klasifikace je index mazadla, který indentifikuje jeho hustotu oproti specifikovanému standardu

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

