

COPPER WELDPRIMER




Ideální pro přípravu spojů před bodovým nebo MIG svařováním, poskytuje ochranný film.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Copper weldprimer	CWP	500 ml	sprej	86354

VLASTNOSTI

- ✓ Rychle schne a šetří čas.
- ✓ Vysoký podíl pevných částic – vynikající hloubka nástřiku poskytuje lepší ochranu proti korozi.
- ✓ Aplikovatelný na různé povrchy.
- ✓ Vytváří velmi dobrou elektrickou vodivost – umožňuje snadné MIG startování nebo kontakt pro elektrodu.
- ✓ Chrání povrch před ulpíváním kuliček a dalších nežádoucích věcí v průběhu svařování.

POUŽITÍ

Primer před svařováním na bázi mědi, který chrání před korozí mezi plechy auta. Vhodný pro aplikace před bodovým nebo MIG svařováním. Nástřik chrání plechy a nástroje před odlétajícími kuličkami a jinými nepříjemnostmi.

Vzhledem k jeho kovovému vzhledu je také aplikovatelný jako ochrana a vizuální vylepšení potrubí, ocelových trubek, různých bran, vrat, kovových konstrukcí apod.

INSTRUKCE

1. Odstraňte olej, rez, špínu a mastnotu. Povrch musí být suchý a čistý.
2. Důkladně protřepejte dokud se neuvolní mixovací kulička. Poté třepejte ještě minutu.
3. Držte sprej cca 15-20 cm od povrchu a aplikujte rychlými, táhlými, přestřiky.
4. Přestřik očistěte produktem KENT Acrysol.
5. U savých materiálů se doporučuje primer.

TIP: Vzhledem k vysokému obsahu pevných částic důkladně protřepejte sprej před použitím podle návodu. Pokud potřebujete silnější pokrytí, nejlepšího výsledku dosáhnete aplikací více standardních vrstev než pár silných. Mezi aplikací každé vrstvy je třeba nechat rozpouštědlo odpařit, aby neuvízlo mezi nimi.

COPPER WELDPRIMER

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	86354
Název:	Copper Weldprimer
Životnost:	24 měsíců
Celní kód:	32089099
Barva:	kovově měděná
VOC:	733 g/l
Doba schnutí:	5-10 minut
Přelakovatelnost:	po cca 2 hodinách přelakovatelný akrylovými laky Pro laky na vodní bázi musí být primer absolutně vytvrzený. Pro nejlepší výsledky počkejte do dalšího dne, zdrsňte a poté přelakujte.

Pouze pro profesionální uživatele. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

