


EPOXY PRIMER

Víceúčelový primer s vynikající přilnavostí. Chrání před korozi materiály jako hliník, anodizovaný hliník, ocelové plechy a pozinkovanou ocel.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Epoxy Primer	EPXP	500 ml	sprej	86375

VLASTNOSTI

- ✓ Vynikající přilnavost a ochrana – produkt nestéká a zabraňuje korozi.
- ✓ Rychlá doba schnutí – přelakovatelný po 12-15 minutách (při 20°C).
- ✓ Dobrá konzistence – hladký vzhled.
- ✓ Kompatibilní s předními lakovacími systémy, možná aplikace mokrý na mokré – šetří čas.
- ✓ Životnost 10 let (při 10-25°C, max. 60% vlhkosti) – dlouhá doba skladovatelnosti.

POUŽITÍ

Epoxy Primer je jednokomponentní primer, který poskytuje vynikající přilnavost a chrání proti korozi. Díky jeho rychlé době schnutí je ideální na menší opravy a obnovu náhradních dílů. Je také svařitelný a je možné na něj nanášet tmely-

Primer rychle schne s dobrou konzistencí a lze jej aplikovat mokrý na mokré. Poskytuje dobrou izolaci proti vlhkosti a je kompatibilní s produkty na bázi vody i na bázi rozpouštědel.

Aplikovatelný na hliník, anodizovaný hliník, ocelové plechy, pozinkovanou ocel, čistý kov, sklolaminát a plastové povrchy (zde se doporučuje primer na plasty!).

INSTRUKCE

1. Odstraňte rez, špínu, mastnotu, prach a jiné nečistoty.
2. Povrch musí být čistý a suchý.
3. Důkladně protřepte sprej, dokud se neuvolní míchací kulička a poté ještě další 2 minuty.
4. Držte sprej cca 20-25 cm od povrchu a nastříkejte pár lehkých vrstev metacím pohybem ruky.
5. Poté otočte sprej dnem vzhůru a stříkněte pro pročištění trysky.
6. Přelakovatelný je produkt po 12-15 minutách při 20°C, příp. po 8-10 minutách při použití infračerveného světla.

Pozn.: Používejte vhodný respirátor.

EPOXY PRIMER

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Název:	Epoxy Primer
Číslo:	86375
Životnost:	10 let (při 10-25° C, max. 60% vlhkosti)
Konzistence:	tekutá (1-2 vrstvy = 20-30 μ)
Barva:	šedá
Kód celního sazebníku:	32089019
Bezpečnostní list:	ano
Báze pojiva:	epoxidová pryskyřice
VOC:	723 g/l
Teplotní odolnost:	až 90° C

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

