

K44 SILICONE GREASE




Silikonové viskózní mazivo kombinující jedinečné vlastnosti silikonového oleje s tixotropními látkami.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
K44 Silicone Grease	SGT	80 ml	tuba	86005

VLASTNOSTI

- ✓ Široký rozsah teplot - 40°C až + 200°C – vhodný téměř pro všechny komponenty automobilů (např. mazání a ochrana těsnění brzdových válců)
- ✓ Vynikající dielektrická pevnost – zabraňuje elektrickým průrazům
- ✓ Voděodolné – zabraňuje pronikání vlhkosti
- ✓ Dobrá tepelná vodivost – lze použít na teplotně citlivé aplikace
- ✓ Doba skladovatelnosti 72 měsíců – jedna tuba je použitelná až 6 let
- ✓ Bezpečné složení (nízká toxicita a volatilita)

POUŽITÍ

K44 Silicone Grease má výborné mazací schopnosti, vysoce izolační a vodě odolné vlastnosti a dobrou tepelnou vodivost. Nebobtná gumy a plasty. Ideální pro svorky baterií, brzdové díly, okenní těsnění a mechanismy obecně.

- Snižuje opotřebení
- Zabraňuje zamrznutí
- Zabraňuje „přilepení“
- Vytváří voděodolné elektrické spoje
- Maže a chrání brzdové písty a těsnění

INSTRUKCE

1. Vyčistěte a vysušte povrch před aplikací K44.
2. Aplikujte K44, v případě potřeby štětcem.
3. Přebytek setřete jemnou čistou tkaninou.

K44 SILICONE GREASE

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	86005
Název:	K44 Silicone Grease
Celní kód:	3403 19 61
Nahrazuje produkt:	83588
Konzistence:	jemná pasta
Balení:	80 ml – tuba
Barva:	bílá / transparentní
Bod vznícení:	> 300°C
Hustota při 20°C:	1 g/ml
Elektrická pevnost (IEC 243-1):	15,4 kV/mm
Objem (IEC3):	1,4 x 10 ¹⁷ ohm/mm
Dielektrické ztráty:	při 1kHz 0,0018
TEC 250:	při 1kHz 0,0022
Permitivita BS 2067:	při 1kHz 2,80 při 1MHz 2,84
Penetrace:	200 – 260 mn/10
Penetrace po zpracování:	270 mn max.
Odvzdušnění (24 hod./100°C):	3,49 max.
Vypařování (24 hod./100°C):	0,57 max.
Max. operační teplota:	-40°C až + 200°C

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

