

# NO EDGE BLENDING TAPE




Bezokrajová flexibilní pěna v kombinaci s vysoce lepicí krepovou maskovací páskou s tlakové citlivým lepidlem na bázi kaučuku. Skvěle drží a snadno se odstraňuje z povrchu až při 110°C. Po odstranění nezanechává žádné zbytky a zároveň absolutní minimum hran na dostřikovém místě. Je vhodná i pro použití IR sušení.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
No Edge Blending Tape	NEBT	20 mm x 50 m	role	85387

## VLASTNOSTI

- ✓ Souvislé pronutí jak u konvenčních tak i vodních laků na starých i nových vozech
- ✓ Ideální pro dostřiky
- ✓ Nedělá hrany
- ✓ Neroztahuje se

## POUŽITÍ

- ✓ Rychlá a jistá cesta jak dosáhnout kvalitního dostřiku bez zbytečných okrajů a hran
- ✓ Ideální pro dveřní dostřiky
- ✓ Nezanechává žádné okraje
- ✓ Odstraňuje riziko předělávání práce kvůli chybě s okraji u dostřiku
- ✓ Jedna velikost pro všechny aplikace

## INSTRUKCE

1. Vyberte místo, které je nutné maskovat.
2. Aplikujte pásku na panel a ujistěte se, že hrana kopíruje úroveň ohnutí panelu.
3. Dobře ji připevněte a lehce vyzkoušejte její volnost na krajích.
4. Zamaskujte okolní oblast jako obvykle.
5. Přelakujte požadovaný díl běžným způsobem.
6. Před odmaskování se ujistěte, že je lak již suchý.
7. Odstraňte maskovací materiál zanechávající bezproblémový přechod mezi starým a novým lakem.
8. Jako výsledek se ukáže perfektní pronutí laku podém ohybu panelu bez nepřijemností.

# NO EDGE BLENDING TAPE

**KENT** 

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Číslo:</b>	85385
<b>Název:</b>	No Edge Blending Tape
<b>Životnost:</b>	1 rok
<b>Tloušťka:</b>	3 mm
<b>Šířka:</b>	20 mm (+/- 1 mm)
<b>Délka:</b>	5 m (+/- 0,1 m)
<b>Barva:</b>	bílá
<b>Pevnost v tahu:</b>	> 87,5 N/cm
<b>Pružnost ve zlomu:</b>	> 9%
<b>Teplotní odolnost:</b>	100°C (30 – 80 minut při ochlazení po cyklu pečení)
<b>Lepidlo:</b>	přírodní kaučuk / pryskyřice
<b>Celní kód:</b>	48 00 41 91

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz).

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872  
e-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)

Certifikát č. 06.176.812  
ISO 9001:2009

