

NST RAPID SAND




NST Rapid Sand je multifunkční a uživatelsky přívětivý plnič bez obsahu styrenu pro různé povrchy.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
NST Rapid Sand	NSTRS	1 kg	86744

VLASTNOSTI

- ✓ Bez obsahu styrenu - zabraňuje nepříjemným zápachům a snižuje zdravotní rizika způsobená styrenem
- ✓ Vhodný na všechny plechové povrchy - multifunkční
- ✓ Krémová textura - poskytuje dokonalý povlak s dobrou flexibilitou
- ✓ Žádný lepkavý povrch - snadné broušení bez ucpání brusného papíru

POUŽITÍ

NST Rapid Sand je bez styrenu, uživatelsky přívětivý plnič a navzdory styrenové volnosti má ve srovnání s jinými styrenovými tmely mimořádně dobré schnutí. Vyznačuje se krémovou texturou a snadným broušením bez ucpání brusného papíru.

Vhodný pro vyplnění promáčknutí a jiných nedokonalostí na všech površích plechů.

INSTRUKCE

1. Povrch musí být čistý, suchý, odmaštěný a přebroušený (P80 - P120)
 2. Tmel pečlivě promíchejte
 3. Naneste do 4 - 6 minut při 20 ° C
 4. Před broušením nechte 30 minut zaschnout
 5. Opláchněte / vysušte vyplněnou plochu pomocí P120-P240
- Pozn.: Vyšší teplota může zkrátit dobu zpracovatelnosti a urychluje dobu schnutí.

NST RAPID SAND

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva:	světle zelená
Skladovatelnost:	12 měsíců
VOC:	max. 250 g / l
Hustota:	1,75 - 1,77 g / cm ³
Doba zpracovatelnosti:	4-6 min
Směšovací poměr:	2-3%
Doba schnutí:	30 minut při 20 ° C
Aplikační teplota:	20 ° C

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel.: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

