PATCH ´N´ BOND PLASTIC

Ručně mísitelný, epoxidový tmel, který umožňuje rychlou a trvalou opravu nejtvrdších a polotuhých plastů.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Patch ‚n' Bond Plastic	PNBP	125g - tuba	86562

VLASTNOSTI

- ✓ Připraveno k promíchání - nejsou potřebné žádné měřicí nebo míchací nástroje
- ✓ Měkčí epoxidový tmel - ideální pro opravy polotuhých a tuhých plastů
- ✓ Vysoká konzistence - bez kapání
- ✓ Všestranný - vhodný pro použití v interiéru nebo exteriéru
- ✓ Vysoká chemická odolnost vůči většině průmyslových kapalin

POUŽITÍ

Patch 'n' Bond Plasty opravuje trhliny a otvory v plastových dílech automobilů, části spotřebičů a PVC nábytku. Přilnavost je omezena na plasty, jako je polypropylen a polyethylen. Před provedením opravy se doporučuje provést 24hodinovou zkoušku adheze.

INSTRUKCE

1. Před použitím zdrsněte a vyčistěte opravovanou oblast
2. Uřízněte nebo ulomte požadované množství.
3. Hnětením prsty promíchejte do jednotné barvy. Pokud jde míchání ztěžka, zahřejte PNBS na (nebo těsně nad) pokojovou teplotu.
4. Během 2 minut aplikujte na opravovaný povrch. Natlačte do jakýchkoliv prasklin nebo děr a přebývající materiál odstraňte pokud možno nástrojem namočeným v čisté vodě.

PATCH N BOND PLASTIC

KENT

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	86562
Název:	Patch n bond plastic
Životnost:	24 měsíců od data výroby
Balení:	125 g
Bezpečnostní list:	ano
Báze lepidla	epoxid
VOC:	0 g / l
Specifická hmotnost:	1,6 g / cm3
Aplikační teplota:	+10°C až +25 °C
Pevnost ve smyku:	2,5 N / mm² na PVC
Pevnost v tlaku:	55 N / mm²
Úplné vytvrzení:	24 hodin
Počáteční vytvrzení:	max 1 hod
Tvrdost Shore D:	65
Teplotní odolnost:	-40°C až +120°C (krátkodobě +150°C)
Chem. Odolnost:	uhlovodíky, ketony, alkohol, estery, halogen.uhlovodíky, solné roztoky, slabé kyseliny a zásady
Elektrická odolnost:	30 000 Mega Ohm
Dielektrická odolnost:	Dielektrická odolnost: 300 V/mm

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 08.552.121
ISO 9001:2009