

# PROSEAL 303




Unikátní tmel, aplikovatelný rozstříkem, snadno se roztírající, těsnicí materiál na bázi MS Polymeru. Speciálně vyvinutý pro karosářské aplikace jako stříkatelné těsnění pro utěsnění spár, přechodů jednotlivých dílů apod. Umožňuje provedení různých struktur a variant vzhledu.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Proseal 303 Beige	KPS303B	290 ml	Kartuše	85473
Proseal 303 Black	KPS303BL	290 ml	Kartuše	85119
Proseal 303 Grey	KPS303G	290 ml	Kartuše	85616

## VLASTNOSTI

- ✓ Neobsahuje izokyanáty ani rozpouštědla – není nebezpečný pro zdraví uživatele
- ✓ Dobrá schopnost rozstříku – jednoduchá aplikace s minimálním nebo žádným přestřikem
- ✓ Vynikající konečná struktura – nahrazuje vzhled OEM
- ✓ Střední viskozita – lze jej použít s různými aplikačními pistolemi na trhu
- ✓ Relativně rychlé vytvoření kůže – možnost rychlého přelakování
- ✓ Dobrá přilnavost všech předních technologií autolaků – lze použít s důvěrou
- ✓ Velmi dobrá chemická odolnost – lze použít také pro ochranu povrchů konstrukcí, nádrží apod. v extrémních podmínkách

## POUŽITÍ

Proseal 303 byl vyvinut pro splnění potřeb karosářských dílen, nahradit vzhled těsnicích hmot používaných výrobcí při výrobě mnoha vozidel. Spolu s KENT Progun (KPG) nebo KENT Multigun umožní provedení různých variant vzhledu, odpovídá zcela různým typům nástřiků z výroby např. Volkswagenu, Citroenu a dalších vozů. Lze jej použít na zavazadlový prostor, zadní plochy dílů, stejně jako i na přední stěnu v motorovém prostoru. Proseal lze použít také jako tmel obecně, i když má nižší viskozitu než Quick Seal, což je ideální pro oblasti, vyžadující nižší housenku tmelu jako např. v některých dveřních aplikacích.

## INSTRUKCE

1. Očistěte ošetřované plochy produktem KENT Acrysol nebo KENT Speedy 500 a nechteje odvětrat.
2. Aplikujte PROSEAL 303 pomocí aplikační pistole KENT Progun nebo KENT Multigun nebo jinou vhodnou pistolí. Podle tloušťky nanášené vrstvy nastavte příslušný tlak v pistoli (podle návodu).
3. Po vytvoření kůže lze přelakovat během 4 hodin.

Produkt musí být plně vytvrzen před použitím primerů na vodní bázi.

# PROSEAL 303

**KENT** 

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Číslo:</b>	85473, 85119, 85616
<b>Název:</b>	PROSEAL 303
<b>Životnost:</b>	18 měsíců
<b>Kód celního sazebníku:</b>	3214 10 01
<b>VOC:</b>	32 g/l
<b>Bezpečnostní list:</b>	ano
<b>Hustota:</b>	1,6 g/cm <sup>3</sup>
<b>Vytvrzení:</b>	vlhkostí
<b>Doba vytvrzení:</b>	2,5 mm za 24 hodin při 20°C a 50% relativní vlhkosti
<b>Konzistence:</b>	hladký tmel s nízkou / střední viskozitou
<b>Základní materiál:</b>	MS polymer
<b>Čas vytvoření kůže:</b>	15 minut
<b>Pružnost při přetržení:</b>	150% (Dum bbels ISO 37)
<b>Pevnost v tahu při 100% zatížení:</b>	1,7 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
<b>Pevnost v tahu:</b>	1,4 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
<b>Viskozita:</b>	cca 200 Pa.s
<b>Aplikační teplota:</b>	+ 5 až 35°C
<b>Teplotní odolnost:</b>	-40 až 120°C
<b>Shore A:</b>	50 (DIN 53505)
<b>Vydatnost:</b>	housenka cca 15 m o průměru 5 mm

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz).

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872  
e-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)

Certifikát č. 06.176.812  
ISO 9001:2009

