PROSEAL 404

Unikátní tmel, aplikovatelný rozstřikem, snadno se roztírající. Jedná se o těsnící materiál na bázi MS Polymeru. Vyvinutý pro tmelení spár, redukci hluku a ochraně před abrasivními účinky kamínků na podvozcích a kormidelnách. Použitelné s předními automobilovými laky.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Proseal 404 Black	KPS4B	290 ml	kartuše	86578
Proseal 404 Grey	KPS4G	290 ml	kartuše	86579

VLASTNOSTI

- ✓ Neobsahuje izokyanáty ani rozpouštědla.
- ✓ Střední až nízká viskozita – snadná aplikace i bez přestřiku.
- ✓ Excelentní vzhled – relativně rychle tuhne a umožňuje přelakování po krátké době.
- ✓ Dobrá přilnavost barev – vhodné pro všechny přední lakýrnické technologie.

POUŽITÍ

Proseal 404 byl vytvořen, aby splňoval potřeby karosářských dílen, tedy opravu míst, kde je na vozidle provedeno zatěsnění pomocí strukturálního tmelu. Ten je používám při výrobě mnoha vozidel.
Společně s Multi Gunem umožní provedení různých variant vzhledu, odpovídá zcela různým typům nástřiků z výroby např. Volkswagenu, Citroenu, Renaultu a dalších vozidel.
Lze jej použít na parapety, prahy, zavazadlový prostor, zadní plochy dílů, stejně jako i na přední stěnu v motorovém prostoru. Černá verze je ideální pro aplikace, kde není vyžadováno přelakování např. v podvozku.
Proseal také funguje jako obecný tmel, i když s nižší viskozitou než Proseal 303, což je ideální pro oblasti, kde jsou potřeba nižší proužky tmelu.

INSTRUKCE

1. Očistěte ošetřované plochy KENT Acrysolem nebo Soft Surface Cleanerem a nechte uschnout.
2. Aplikujte Proseal 404 KENT Multigunem. Podle tloušťky nanášené vrstvy nastavte příslušný tlak v pistoli (podle návodu aplikační pistole).
3. Je-li potřeba, přelakujte, jakmile tmel začne tuhnout (po 30ti minutách ve standardních podmínkách). Přelakujte během 4 hodin.

PROSEAL 404

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód produktu:	86498, 86499
Název:	Proseal 404
Kód cel.sazebníku:	32141010
Barva:	černá / šedá
Konzistence:	hladká s nízkou viskozitou
Životnost:	18 měsíců
VOC:	0 g/l
Vytvrzení:	vlhkostí
Hustota:	1,4 g/ml
Čas vytvoření nelepivé vrstvy:	cca 30 minut (20°C / 50%RH)
Doba vytvrzení:	2 mm (20°C / 50%RH) za 24h
Shore A:	cca 45 (DIN 53505)
Aplikační teplota:	+5°C až +35°C
Teplotní odolnost:	-40°C až +100°C
Pevnost při 100% zatížení:	1,1 MPa
Pevnost v tahu:	1,5 Mpa
Pružnost při přetržení:	175%
Smykové napětí:	cca 1,1 Mpa
Vydatnost:	housenka cca 15 m o průměru 5 mm

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009