

QUICKFILL




Quickfill je speciálně vyvinutý produkt s vysokým obsahem pevných částic k ochraně a aktivaci před lakováním.

| Název | Zkratka | Velikost | Balení | Obj. číslo |
|-----------|---------|----------|--------|------------|
| Quickfill | QFL | 500 ml | sprej | 34363 |

VLASTNOSTI

- ✓ Jednokomponentní – není nutné jej míchat.
- ✓ Vysoký obsah pevných látek – rychle vyplňuje a šetří materiál.
- ✓ Velmi flexibilní – pracuje s plastem a kovovými komponenty.
- ✓ Extrémně dobrá tloušťka aplikovaného množství – dobrý plnič s kvalitní strukturou.
- ✓ Kompatibilní s téměř všemi autolaky na bázi rozpouštědel.
- ✓ Dobrá přilnavost ke všem povrchům.
- ✓ Rychle schne – 20 minut.

POUŽITÍ

Quickfill byl navržen k poskytnutí rychlé, jednoduché a bezpečné alternativy 2K primerů a plničů k malé, lokální opravě ploch. Nevyžaduje potřebu přesunutí vozidel do lakovacího boxu, není již dále třeba použití primeru na opravované plochy, stejně jako míchání minimálního množství 2K materiálů a výsledného plýtvání. Snižuje také množství rozpouštědla v lakovnách a nejsou potřeba žádné čističe stříkacích pistolí. Quickfill schne přibližně 20 minut, a tak umožňuje rychle konečné broušení a urychlí tak lakování. Quickfill má velmi vysokou přilnavost a poddajnost, a tak je ideální pro opravy nejen kovových dílů, ale také plastových komponentů, jako jsou nárazníky a zrcátka.

INSTRUKCE

1. Před použitím sprej dobře protřepejte.
2. Ošetřovanou plochu nejprve očistěte a odmastěte produktem KENT Acrysol nebo Speedy 500.
3. Aplikujte Quickfill ze vzdálenosti 20 – 30 cm v tenkých vrstvách tak rychle, jak Vám to dovolí doba proschnutí a vytvoření celistvé vrstvy. Takto se eliminuje odpařování rozpouštědla během lakování.
4. Po použití se vyvarujte ucpání trysky: otočte sprej dnem vzhůru a odstříkejte zbytek produktu.
5. Při pokojové teplotě nechejte schnout 20 minut.
6. Pokud je potřeba, jemně obruste.
7. Po použití otočte sprej vzhůru nohama a stříkněte, abyste zabránili zaschnutí produktu v trysce.

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--|---|
| Číslo výrobku: | 34363 |
| Název: | Quickfill |
| Životnost: | 24 měsíců |
| Rizikové info: | dráždivý, extrémně hořlavý |
| Balení: | 500 ml – sprej |
| MSDS: | ano |
| Rozpuštnost ve vodě: | nerozpuštná |
| Výška nátěru: | jemný film 50 mikronů, hutný film 100 mikronů |
| Doba schnutí: | cca 20 minut |
| Pryskyřičná báze: | akryl |
| Obsah pevných částic: | 17,6% |
| Operační teplota: | + 10°C až + 30°C (ideálně + 15°C až + 25°C) |
| Pracovní teplota zaschlé vrstvy: | - 40°C až + 80°C |
| Teoretické pokrytí (300 mikronů): | 2,5m ² |
| Odolnost vůči benzínu/naftě: | vynikající |
| VOC: | 630 g/l |
| Kód celního sazebníku: | 3208 20 90 |

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

