

ROTABOND FAST TACK




Jedinečný jednokomponentní lepicí a těsnicí tmel na bázi MS Polymeru. Kombinuje v sobě vynikající přilnavost s excelentně vysokým lepivým účinkem.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
ROTABOND FAST TACK	RBFT	290ml-kartuše	86608

VLASTNOSTI

- ✓ Extrémně rychlá počáteční pevnost - okamžitě drží těžké předměty
- ✓ Nákladově efektivní
- ✓ Velmi viskózní tmel, který je bezprostředně po aplikaci přelakovatelný
- ✓ Zůstává permanentně pružný
- ✓ Žádná rozpouštědla nebo izokyanáty – bezpečný na používání

POUŽITÍ

Jako víceúčelový tmel a vysoce pružné lepidlo s výjimečně rychlým počátečním úchytem. Přilne k základnímu nanášení, na holý plech, k pozinkovaným a hliníkovým povrchům, mědi, mosazi, práškově lakovaným kovům, ke sklu, ke dřevu, přírodnímu kameni a většině plastů. Produkt má vynikající UV-odolnost a nesmí na něj být nanášeny nátěry s leptajícími účinky. ROTABOND FAST TACK lze použít pro upevnění všech horizontálních a vertikálních ploch, vnitřních i venkovních. Upevnění panelů, izolačních desek, sádkartonů, těžkých MDF, značení, rámců, zasklení, obkladů (velké plochy) a pod. ROTABOND FAST TACK není vhodný tam, kde dochází k vysoké tepelné roztažnosti nebo velkým pohybům lepených podkladů. Pro tento účel preferujte ROTABOND HI TACK.

INSTRUKCE

1. Před aplikací očistěte povrch produktem Soft Surface Cleaner nebo Acrysol a nechte oschnout
2. Aplikujte Rotabond Fast tack v přiměřeném množství
3. Bezprostředně po nanesení lepidla proveďte spojení lepených ploch (do 10-ti minut)
4. V případě silnější vrstvy zajistěte lepené plochy proti posunutí dle tloušťky tmelu na 5-50 minut
5. Po 10 až 15 min. je tmel nelepivý na povrchu a je možno jej přelakovat pro nejlepší výsledky do 4 hod.
6. Větší plochy lepte bodově velké množství tmelu prodlužuje čas vytvrzení

**NTEK**[®]

ROTABOND FAST TACK

KENT

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	86608
Název:	ROTABOND FAST TRACK
Kód celního sazebníku:	32141010
Barvy:	bílá
Životnost:	18 měsíců
Základní materiál:	MS POLYMER
Bezpečnostní list:	ano
Teplotní odolnost:	-40°C až +110°C (+180 °C max. ½ hod.)
Aplikační teplota :	+ 5°C až + 35°C
Rychlost vytvrzení za 24 hod:	2 mm (při 20°C a rel. vl. 50%)
Pevnost ve smyku:	25,5 kg/cm ² (DIN 53283/ ASTM D1002)
Pevnost v tahu (100%):	3,3 MPa(DIN 53504/ISO 37
Mechanická pevnost (green strength):	1250 Pa (fyzický reometr MC100)
Doba zpracování:	10 minut (při 20°C a rel. vl. 50%
Vytvoření kůže:	5 minut (20 ° C / 50% relativní vlhkost)
Změna objemu:	<3% (DIN 52451)
Tvrдость Shore A:	68 (DIN 53505)
Hustota:	1,4 g / ml
Výplň mezery:	min. 2 mm / Max. 2 cm
VOC:	0 g / l

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 08.552.121
ISO 9001:2009

