

RUBBER GUARD




Hrubý ochranný nástřik podvozku pro těžký provoz.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Rubber Guard	SRU	576 ml	sprej	50110

VLASTNOSTI

- ✓ Velmi viskózní – vynikající pokrytí jedním nástřikem.
- ✓ Jedinečná směs pryskyřice a syntetického kaučuku – netvrdne a neprská.
- ✓ Snadná aplikace sprejem – lze jej použít kdekoli.
- ✓ Vynikající přilnavost – není nutné nanášet primer.
- ✓ Stárnutím nezmění svoji původní barvu – nemění vlastnosti výrobku.
- ✓ Široký teplotní rozsah - 40°C až +135°C – odolává extrémním podmínkám.
- ✓ Přelakovatelný - kompatibilní s většinou lakovacích systémů na vodní bázi.

POUŽITÍ

Rubber Guard je navržený jako náhrada původního stylu těsnění podlah vozidel, pro který potřebujete na aplikaci vzduchovou pistoli. Rubber Guard poskytuje různé styly výsledného efektu podle tloušťky nástřiku a vzdálenosti nanášení od povrchu. Je zvláště vhodný na obnovení konečných úprav po lehkých odštěpcích od kamenů na spodním okraji prahů a přední strany panelů a také na masky chladiče na mnoha vozidlech. Je také dobré těsnění pro krytí svařovaných oprav pro MOT testy a je schopný odolávat krutému zacházení v podběžích a na oblastech podvozku. Rubber Guard lze také používat jako tlumící vrstva na díly, které to vyžadují.

INSTRUKCE

1. Odstraňte rez, špínu, olej a další kontaminující látky. Povrch musí být čistý a suchý.
2. Důkladně produkt protřepejte až do vymíchání volných kuliček. Potom třeste další minutu. Po každé minutě stříkání, opakujte proceduru třesení.
3. Sprej držte přibližně 30 cm od povrchu a stříkejte širokým rozsáhlým pohybem, přičemž vytvoříte lehký nástřik produktu. Před nanášením další vrstvy nechte produkt odvětrat.
4. Po každém použití, je důležité vyčistit ventil, obraťte plechovku obráceně a stříkejte dokud nebude vyčištěný.
5. Znečištěné plochy očistěte Acrysolem.
6. Pokud budete Rubber Guard lakovat, musí být před aplikací barvy plně proschlý (minimálně 2-3 hodiny, nejlépe však přes noc).

RUBBER GUARD

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	50110
Název:	Rubber Guard
Životnost:	24 měsíců
Barva:	černá
Hloubka nátěru:	100 – 125 mikronů
Rizikové info:	extrémně hořlavý, zdravý škodlivý, nebezpečný pro životní prostředí
Teplotní rozsah:	-40°C až +135°C
Aplikační teplota:	+5°C až +35°C
Pryskyřičná báze:	syntetický kaučuk
MSDS:	ano
Hustota při 20°C:	0,74 g/cm ³
Mokry do mokrého:	ne
Rozpusnost ve vodě:	nerozpusný
VOC:	555 g/l
Nebezpečná složka:	toluen
Tloušťka vrstvy:	100-125 micronů
Kód celního sazebníku:	3210 00 0000

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

