

# RUST CONVERTER




Minerální ošetřovač rzi bez obsahu kyselin, vyvinut k neutralizaci koroze na železných površích a komponentech. Působí také jako základní nátěr, který lze podle potřeby přelakovat.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Rust Converter	KRC	500 ml	lahev	86277

## VLASTNOSTI

- ✓ Netoxická emulze na vodní bázi pro ošetření rezavých povrchů.
- ✓ Neutralizuje proces koroze – po vytvrzení zanechává na povrchu pevný nerozpustný akrylový povlak.
- ✓ Jednoduchá aplikace štětcem, válečkem nebo dokonce rozprašovačem díky nízké viskozitě.
- ✓ Samonasávací – kompatibilní s většinou lakovacích produktů.
- ✓ Téměř žádné přípravy ošetřovaného povrchu – lze jej dokonce aplikovat i na vlhké povrchy.
- ✓ Tvrdý, vodou nerozpustný hydrofobní film chrání ošetřené povrchy proti drsným povětrnostním podmínkám.

## POUŽITÍ

Kdekoliv, kde není potřeba jemná povrchová úprava po ošetření koroze Rusty Converterem. Např.: automobilový průmysl, přívěsy, zemědělství, komerční vozidla (např. posypové vozy), strojírenství, kovové konstrukce, kolejnice, dutiny nádrží včetně předřadníku a nákladu, mosty, okenní římsy, ropné plošiny, ocelové trupy lodí, pontony, poklopy – všechna odvětví používající kovové díly v oxidujícím nebo slaném prostředí nebo tam, kde musí být chráněny proti korozi.

## INSTRUKCE

1. Ošetřovaný povrch by měl být očištěn od olejů, mastnoty, zbaven rzi a popraskaného laku. Stejně tak sůl musí být odstraněna vhodným detergentem a proudem vody.
2. Produkt naneste pomocí štětce, válečku nebo rozprašovače. Ujistěte se, že je pokryta veškerá rez. V závislosti na podmínkách povrchu je možné, že bude potřeba nanést až 3 vrstvy k dosažení úplného pokrytí a konverze (mezi jednotlivými vrstvami počkejte min. 1 hodinu).
3. Jakmile se Rust Converter dostane do kontaktu se rzí, kapalina začne vytvářet modrý povlak a produkt ji zkonvertuje do stabilního, železného, organického komplexu.
4. Na dotek je produkt suchý po 15-45 minutách. Nenechte produkt zvlhnout během schnutí. Před přelakováním nechte zaschnout 24 hodin.

Aplikace v podobě mokrého povlaku o tloušťce 50-100 mikronů by měla pokrýt 10-15m<sup>2</sup>/l produktu.

**TIP:** Před použitím otestujte kompatibilitu. Pokud aplikujete produkt štětcem, přelijte si potřebné množství do neželezné nádoby, abyste nekontaminovali celý obsah balení.

# RUST CONVERTER

**KENT** 

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Číslo výrobku:</b>	86277	<b>Barva:</b>	bílá
<b>Název:</b>	Rust Converter	<b>Konzistence:</b>	kapalina
<b>Rizikové info:</b>	není rizikový	<b>Rozpustnost ve vodě:</b>	zcela rozpustný
<b>Celní kód:</b>	3209 1000	<b>Aplikační teplota:</b>	5 – 35°C
<b>MSDS:</b>	ano	<b>VOC:</b>	36 g/l
<b>Balení:</b>	500 ml – láhev + rozprašovač	<b>Životnost:</b>	18 měsíců

**Skladování:** Chránit před horkem, mrazem a přímým slunečním světlem.  
Nádobu přechovávat jen na dobře větraném místě při teplotě 10 – 35°C.

Účinek na středně zkorodovaném  
povrchu při použití 2 vrstev



## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz).

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872  
e-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)

Certifikát č. 06.176.812  
ISO 9001:2009

