

SILI GASKET NEUTRAL NO-MEKO




Těsnicí směs RTV, která má obal uzpůsobený pro snadné použití a nezůstává v ní žádný odpad.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Sili Gasket Neutral	SGN	200 ml kartuše	86884



VLASTNOSTI

- ✓ Neobsahuje MEKO - neobsahuje 2-butanon-oxim a je pro uživatele méně škodlivý.
- ✓ Odolný vůči povětrnostním vlivům a vodotěsný - splňuje požadavky OEM.
- ✓ Může být použit přes mazivo a olej pro snadnou demontáž – šetří čas a peníze
- ✓ Neutrální vytvrzování - snížený korozivní účinek na většinu kovů.
- ✓ Vynikající chemická odolnost – použití ve všech průmyslových odvětvích
- ✓ Neutrální zápach - bez zápachu čpavku
- ✓ Odolnost vůči vysokým teplotám - až do 300°C.
- ✓ Odolný UV záření, vodě. Vhodný pro alkalické látky a redukuje korozi u většiny kovů

POUŽITÍ

Těsnění Sili Gasket Neutral je určeno pro těsnění spojů "Face to Face", které jsou vystaveny vysokým teplotám.

Je odolný vůči všem technickým kapalinám, jakým jsou oleje, tuky, pohonné hmoty, rozpouštědla apod. Je aplikovatelný i na mokré nebo mastné povrchy s vynikající přilnavostí nahrazující mnoho těsnění.

Typické aplikace zahrnují spoje na pecích, topných systémech, strojích, součástech motorů, karoseriích automobilů (okolí motorů) atd. Výrobek za těchto extrémních podmínek neztrácí své těsnicí vlastnosti.

Také díky své schopnosti spojovat se s pryží lze Sili Gasket Neutral použít k opravě rozdělených pryží, jako jsou homokinetické gufera a

INSTRUKCE

1. Spáry vyčistěte přípravkem KENT Soft Surface Cleaner nebo KENT Acrysol.
2. Odstraňte uvolněné části na spojovaných plochách..
3. Aplikujte SILI GASKET NEUTRAL v potřebném množství na potřebná místa. Aplikaci proveďte vychýlením nástavce na jednu stranu.
4. Výrobek lze před vytvořením kůže zapravit.
5. Vyhněte se jakémukoli znečištění nebo mechanickému tlaku na tmel před dokončením procesu
6. Pro případ lepší následné demontáže je možné jeden z těsnících povrchů zlehka namazat produktem KENT AUTO GREASE WHITE.

SILI GASKET NEUTRAL NO-MEKO



Poznámka:

Pokud potřebujete vytvořit rozebiratelné těsnění aplikujte na jednu těsněnou plochu vhodné mazadlo.

Upozornění

Sili Gasket Neutral by se neměl používat pro stavbu akvárií, protože obsahuje fungicidy. Může způsobit skvrny kolem spár na mramoru, pískovci a jiných extrémně savých podkladech, pokud nejsou pečlivě ošetřeny základním nátěrem. Nedoporučuje se pro trvalé ponoření do benzínu. Nepoužívejte na spoje hlubší než 10 mm.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo:	86884	Čas vytvoření nelepivé vrstvy:	10 – 20 minut
Název:	Siligasket Neutral	Pevnost v tahu:	1,10 N/mm ² (DIN EN ISO 527-2)
Životnost:	18 měsíců	Aplikační teplota:	+ 5 až 25°C
Prodejní jednotka:	1 ks	Teplotní odolnost:	-50 až 250°C (krátkodobě 300°C)
Celní kód:	3910 0000	Doba vytvrzování:	2 - 3 mm / 24 hodin (23 °C / 50 % relativní vlhkosti).
Balení:	200 ml	Prodloužení při přetržení:	+0° až +40° C > 600 % (DIN EN ISO 527-2)
VOC:	0 g/l	Shore A:	25 +/- 3
Certifikáty :	NSF S2 165305	Objemové smršťování:	< 5 % (DIN EN ISO 10563)
Hustota:	1,14 – 1,18 g/cm ³		
Vytvrzovací mechanismus	Vytvrzování oxidem		
Konzistence:	pasta		
Barva:	černá		

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

