

# SUPER BOND ACTIVSET




Jemný sprej pro zvýšení poutacích sil a urychlení tuhnutí.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Super Bond Activset	KSBA	150 ml – sprej	86629

## VLASTNOSTI

- ✓ Primer a urychlovač v jednom – pro zesílení poutacích sil a urychlení tuhnutí, dokonce i u těžko spojitelných materiálů
- ✓ Jemný sprej – pro rovnoměrné nanesení
- ✓ Nevytváří bubliny – pro perfektní provedení na viditelných opravovaných částech

## POUŽITÍ

Super Bond Activset je používán ke zlepšení poutacích sil a rychlosti tuhnutí u poréznych ploch a povrchů s vysokým pH (papír, sklo, lepenka), stejně jako na těžko spojitelných materiálech jako např. EPDM, PE, PP a sklo.

Je také velmi účinný pro vytvrzení naneseného a nevytvrzeného Super Bond lepidla po aplikaci při vyplňování mezer. Ideální pro použití v ne zcela optimálních podmínkách pro kyanoakrylátová lepidla (sucho, chlad).

Super Bond Activset může být použit v kombinaci s jakýmkoli lepidlem z řady lepidel KENT Super Bond.

## INSTRUKCE

1. Před použitím, by měl být proveden test použitelnosti na skrytém místě povrchu.
2. Pro dosažení nejlepších výsledků, plochy, které chceme vzájemně spojit, musí být očištěny od špíny, vosků, olejů atd. použitím KENT Acrysol nebo Soft Surface Cleaner.
3. Namažte si ruce krémem KENT Super Bond Protect, aby jste ochránili své prsty před případným slepením lepidlem.
4. Aplikujte Super Bond Activset na jednu plochu a Super Bond lepidlo na druhou plochu, sprejujte z dostatečné vzdálenosti 20 až 30 cm a nechte zaschnout.
5. Spojte ihned povrchy k sobě, dbejte na zajištění správné polohy spojovaných kusů.
6. Silně přitlačte, aby bylo zajištěno rozšíření lepidla v tenké vrstvě.
7. Nepřerušujte ani nezasahujte, dokud lepidlo neztuhne.
8. Při opravě mezer vyplňováním, aplikujte Super Bond Activset na nanesené neztuhlé Super Bond lepidlo a ponechte ztuhnout.
9. Každý přebytek tekutého lepidla může být odstraněn s KENT Super Bond Remover.

# SUPER BOND ACTIVSET

**KENT** 

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Složení:</b>	aceton
<b>Konzistence:</b>	tekutá
<b>Barva:</b>	bezbarvá
<b>Skladovatelnost:</b>	24 měsíců
<b>Kód cel. sazebníku:</b>	3814 00 0000
<b>VOC:</b>	702 g/l

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz).

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872  
e-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)

Certifikát č. 06.176.812  
ISO 15001:2009

