

TOUGHCOAT 2 BLACK




Toughcoat je přelakovatelná, pevná, odolná vůči nárazu, zvuktlumící a dlouhodobá ochrana proti odletujícím kamínkům.

Název	Barva	Velikost	Balení	Obj. číslo
Toughcoat 2 Black	černý	1 l	láhev	34481

VLASTNOSTI

- ✓ Rychlé sušení - rychlý průchod dílnou
- ✓ Vynikající odolnost proti odletujícím kamínkům - chrání proti korozi
- ✓ Četné aplikace - může být použit v různých oblastech včetně spoilerů, prahů a podběhů kol i podvozků
- ✓ Tixotropní - nestéká ani při použití v silných vrstvách
- ✓ Různé povrchové úpravy lze dosáhnout s pistolí Kent Syphon Gun (GSH) - je možné překrýt i malé plochy bez velkých přestřiků a dosáhnout různých povrchových úprav

POUŽITÍ

Toughcoat 2 je produkt pro každodenní použití v lakovně, která usiluje o znovuvytvoření OEM povrchové úpravy podvozku a ochranu proti štetku. Toughcoat 2 je na bázi syntetických pryskyřic a pryží. Povlak rychle schne a je speciálně vyvinutý pro dlouhodobou ochranu proti štetku. Toughcoat 2 je velmi tixotropní, jeho aplikace je bez odkapávání. Výrobek je po 20 minutách suchý na dotek a po úplném vytvrzení může být přelakován všemi běžně používanými systémy pro lakování automobilů. Toughcoat 2 může být sušen na vzduchu nebo v peci. Po aplikaci je výsledkem elastický a strukturovaný film s vynikající ochranou proti korozi a štetku.

INSTRUKCE

1. Před použitím plechovku důkladně protřepte (minimálně 2 minuty). Zajistěte, aby byl povrch čistý, bez rzi a suchý.
2. Pomocí Kent Syphon Gun (GSH) naneste rovnoměrnou vrstvu, doporučená tloušťka = cca 1mm. Nastavte trysku tak, abyste dosáhli požadované povrchové úpravy.
3. Před nanesením nátěru nechte zcela vytvrdnout (cca 2 hodiny).
4. V případě potřeby odstraňte Toughcoat 2 Black produktem KENT Acrysol.
5. Po použití vždy vyčistěte pistoli s rozpouštědlem

TOUGHCOAT 2 BLACK

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	34481
Název:	TOUGHCOAT 2
Konzistence:	tekutý
Odér:	charakteristický
Celní kód:	32080 91 5
VOC:	525 g/l
Životnost:	30 měsíců
MSDS:	Ano
Hustota při 25°C:	1,04 +/- 0,02 g/cm ³
Viskozita:	9000 +/- 1500cps
Pevné částice:	44 - 47%
Přelakovatelnost:	Po kompletním vytvrzení
Test solným sprejem:	400 hodin (DIN 50021)
Operační teplota:	-20°C až +80°C

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

