

TOUGHCOAT




Toughcoat je přelakovatelná, pevná, odolná vůči nárazu, zvuktlumící a dlouhodobá ochrana proti nárazu kamínků.

Název	Barva	Velikost	Balení	Obj. číslo
Toughcoat	černý	1 l	láhev	86721
Toughcoat	šedý	1 l	láhev	86722
Toughcoat	bílý	1 l	láhev	86723

VLASTNOSTI

- ✓ Kryje již po jednom nástřiku – ekonomické řešení – úspora peněz i času
- ✓ Vysoce hustá formule - dobře kryje přechody a lze jej brousit
- ✓ Lze vytvořit rozdílné struktury povrchů – dle potřeby trhu – originální vzhled
- ✓ Rychle přelakovatelný – ideální pro rychlý lakovací proces
- ✓ Dostupný ve třech barvách
- ✓ 60% obsahu tvoří pevné částice
- ✓ Díky plastové lahvi a tím pádem menší hmotnosti je ergonomický
- ✓ Nástřík spodku karoserie a zároveň ochrana proti odlétajícím kamínkům

POUŽITÍ

Toughcoat je přelakovatelná, pevná, tvrdá, odolná vůči nárazu a dlouhodobá ochrana proti odlétajícím kamínkům a proti korozi, soli a vlhkosti. Umožňuje rychlé přelakování, jednovrstvou aplikaci a replikuje vzhled OEM na většině vozidel. Je dostupný v černé, šedé a bílé barvě. Toughcoat lze použít na celý spodek auta vč. např. podběhů kol apod. Vzhledem k jeho schopnosti být přelakován je také ideální jako ochrana podběhů proti odlétajícím kamínkům a štetku a je tedy řešením pro ochrannou vrstvou na prahy a také přední a zadní spodní panely. Díky jeho antihlukovým vlastnostem jej lze také aplikovat jako nástřík vnitřních částí a motorového prostoru. Pro dosažení nejlepších výsledků přelakování se doporučuje použít primer.

INSTRUKCE

1. Před použitím plechovku důkladně protřepte (minimálně 2 minuty).
2. Naneste 1-2 lehké rovnoměrné nástříky.
3. Mezi nástříky nechte produkt 5-10 minut odvětrat.
4. Před dalším zpracováním dílů ošetřených Final Clearem jej nechte zaschnout – minimálně 30 minut.
5. Čas schnutí je závislý na tloušťce vrstev, vlhkosti a teplotě.

TOUGHCOAT

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	86721, 86722, 86723
Název:	TOUGHCOAT
Konzistence:	tekutý
Odér:	charakteristický
Celní kód:	32089091
VOC:	478 g/l
Životnost:	24 měsíců
MSDS:	Ano
Hustota:	1,2 g/cm ³
Pryskyřičná báze:	na bázi alkydu
Nelepivý na dotek:	15 minut
Pracovní tlak:	1 – max. 5 barů
Doba schnutí:	30 minut (při 80°C) 2 hodiny (při 20°C)
Mokrý na mokré:	pouze s 2K akrylátovými laky
Tloušťka vrstvy:	100-150 mikronů
Operační teplota:	-20°C až +90°C

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

