

UNDERBODY WAX




Tixotropní ochranné vrstvy na bázi vosku, poskytující excelentní antikorozi vlastnosti. Na výběr v láhvi nebo spreji, v černé nebo hnědé barvě.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Underbody Wax - Black	UWBA	1000 ml	láhev	86156
Underbody Wax - Black	UWBB	500 ml	sprej	86158
Underbody Wax - Brown	UWBRA	1000 ml	láhev	86157
Underbody Wax - Brown	UWBRB	500 ml	sprej	86159

VLASTNOSTI

- ✓ Vynikající ochrana proti korozi – chrání náchylné oblasti nebo části proto korozi z životního prostředí.
- ✓ Samoregenerační vlastnosti – chrání proti poškození od odlétajících kamínků.
- ✓ Vysoce penetrační síla – poskytuje dlouhotrvající ochranu v těžce přístupných oblastech.
- ✓ Dobrá přilnavost – lze jej použít s důvěrou.

POUŽITÍ

Podvozky a spodky karoserie automobilů

Autobusy a osobní vozy

Přívěsy a karavany

Obecně v kovovýrobě

400 mikronová tekutá vrstva je suchá na dotek za 150 minut a kompletně suchá za 5 hodin.

200 mikronová vrstva ze spreje je suchá na dotek za 90 minut a kompletně suchá za 3 hodiny.

INSTRUKCE

1. Před použitím produkt důkladně protřepte.
2. Ošetřované povrchy musí být čisté, suché, zbavené rzi a mastnoty. Pokud je to nutné, použijte k očištění Acrysol. Produkt v lahvi lze aplikovat lehkým bez vzduchovým stříkacím zařízením nebo vzdušnou tlakovou pistolí pod tlakem 3 – 6 barů. Sprejem aplikujte v tazích dokud nedosáhnete požadované tloušťky vrstvy.
3. Lze aplikovat také štětcem nebo namáčením.
4. Produkt by se měl skladovat v rozmezí teplot +10°C až +30°C

UNDERBODY WAX

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	86156, 86157, 86158, 86159
Název:	Underboxy Wax
Životnost:	24 měsíců
Rizikové info:	nebezpečný pro životní prostředí, extrémně hořlavý
Balení:	500 ml – sprej, 1000 ml láhev
MSDS:	ano
Teplotní odolnost:	-25°C až +80 °C
Viskozita:	cca 13 Pa.s
Hustota:	sprej 0,7 kg/l, láhev 0,85 kg/l
VOC:	sprej 497 g/l, láhev 432 g/l
Kód celního sazebníku:	3824 9097
Odolnost ve vytvrzeném stavu:	voda, slaná voda, olej, slabé zásady a kyseliny (DIN 50021 Ri 0):
Zkouška solným postřikem:	Tekutina > 1000 hod. při suché vrstvě 200 mikronů Aerosol > 480 hod. při suché vrstvě 100 mikronů

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

