UREFIX 60

Crash tested!
FMVSS212
Double airbag proofed!

Vysoce výkonný jednosložkový polyuretanový těsnící materiál speciálně vyvinutý pro aplikace přímého zasklení.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Urefix 60	**UF60C**	**310 ml – kartuše s aplikátorem**	**86596**
Urefix 60	**UF60S**	**400 ml – fólie s aplikátorem**	**86597**

VLASTNOSTI

- ✓ Na bázi polyuretanu - jak požadují mnozí výrobci OEM
- ✓ Doba montáže 15 minut - méně upínání
- ✓ Vysoký modul pružnosti - akceptuje torzní tuhost vozidla
- ✓ Potřebný pracovní čas celkem -1 hodina u aut s dvojitým airbagem - rychlé vrácení vozidla zákazníkovi

POUŽITÍ

Urefix 60 je jednosložkové, flexibilní, vysoce výkonné lepidlo na bázi polyuretanu speciálně určené pro aplikace přímého zasklívání. Je vhodný pro všechny druhy lepeného skla, které se vyskytují v automobilovém průmyslu, včetně autobusů a užitkových vozidel. Umožňuje rychlou montáž, což umožňuje rychlejší návrat vozidel do provozu.
Je také vhodný jako univerzální lepidlo pro lepení oceli, slitin, skla, plastů, dřeva a většiny ostatních povrchů kombinovaně nebo navzájem, zejména pokud je potřeba rychlé vytvrzení.
Je přetíratelné.

INSTRUKCE

1. Po odstranění původního čelního skla, odstraňte zbývající těsnicí materiál, dokud nezůstane plochý lem asi 4 mm vysoký.
2. Ověřte, zda jsou škrabance na svárech a kolem něj. Aplikujte KENT Etch Primer na škrábance, aby nedošlo ke vzniku koroze.
3. Použijte KENT Screenprep Wipe k očištění keramické vrstvy čelního skla. Nechte vysušit po dobu přibližně 5 až 10 minut v závislosti na podmínkách prostředí.
4. Před použitím důkladně protřepe nádobu KENT Primer Black. Aplikujte KENT Primer Black jednotným způsobem na keramický povlak povrchu skla pomocí speciálního aplikátoru. Nechte usušit po dobu přibližně 5-10 minut.
5. Aplikujte trojúhelníkový tvar PU lepidla na okraj skla nebo na přírubu tělesa čelního skla pomocí speciálně tvarované trysky. Při nanášení uretanového lepidla udržujte pistoli v úhlu 90 ° vůči povrchu skla. Zakončení lepení musí překrývat počáteční část o cca. 20 mm, aby se zabránilo infiltraci lepidla.
6. Nové čelní sklo musí být uloženo do finální polohy během 8-10 minut. Použijte lehký tlak po celém obvodu skla, abyste zajistili dobrý kontakt s lepeným podložím. Mějte dveře vozidel a boční okna otevřené po instalaci skla.
7. Namontujte obložení a prolisy. Odstraňte veškeré přebytečné lepidlo, než ztuhne..

UREFIX 60

KENT

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo:	86596, 86597
Název:	Urefix 60
Životnost:	12 měsíců – kartuše, 15 měsíců - fólie
Doba odjetí:	60 minut se 2 airbagy
Kód celního sazebníku:	3214 90 00
VOC:	0 g/l
Specifická hmotnost:	1,36 g/ml
Barva:	černá
Vytvrzení:	vlhkostí
Konzistence :	homogenní roztíratelná pasta
Počáteční doba vytvrzení:	cca 15 min. (23 °C, 50 % R.V.)
Rychlost vytvrzování:	4 mm za 24 hodin (23°C/50% R.V.)
Základní materiál:	Polyuretan
Pružnost při přetržení:	300 %
Aplikační teplota:	+ 5 až + 40°C
Teplotní odolnost:	- 35 až + 90°C
Tvrdost Shore A:	60
Smrštění:	< 3%
Odolnost proti protržení:	9 N/mm^2 (23°C / 50 % R.V.)

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009