

# 2K CRYSTAL CLEAR




**Křišťálově čistá, extrémně odolná fólie odolná proti oděru a UV záření**

Název	Zkratka	Balení	Velikost	Obj. číslo
2 K CRYSTAL CLEAR	2KCC	Sprej	400 ml	86892
SPARE NOZZLE FOR 2KCC	SN2K	Náhradní trysky	12 ks v balení	86998

## VLASTNOSTI

- ✓ Technologie 2K připravená k použití – není nutná žádná aktivace
- ✓ Žádná doba zpracovatelnosti – žádné plýtvání barvou
- ✓ Extrémně odolný - odolný vůči chemikáliím, UV záření a poškrábání
- ✓ Široké oblast použití - OEM povrchová úprava, staré barvy, holý hliník, holá a pozinkovaná ocel, dřevo
- ✓ Vysoká a tvrdá tloušťka suchého filmu – skvělá leštitelnost
- ✓ Vytváří hluboký a lesklý povrch -bez rizika stékání

## POUŽITÍ

KENT 2K Crystal Clear je 2složková polyuretanová směs, která tvoří film odolný proti třískám a UV záření, který je nejen odolný vůči chemikáliím, ale může být také použit na širokou škálu podkladů, jako jsou barvy na bázi vody a rozpouštědel, holý hliník, holá a pozinkovaná ocel a dřevo. Jeho vysoká tloušťka vrstvy, odolnost a vynikající leštitelnost činí z 2K Crystal Clear produkt, který je vhodný pro lakování dílů nebo bodové opravy. Vzhledem k jeho speciálnímu složení 2K Crystal Clear poskytuje okamžitou hlubokou a vysoce lesklou povrchovou úpravu bez stékání materiálu.

## INSTRUKCE

1. Před použitím alespoň 3 minuty dobře protřepejte
2. Otestujte vzor stříkání na jiném povrchu
3. Aplikujte ve 2-3 vrstvách stříkáním ze vzdáleností 15-25 cm a s dobou odvětrání mezi vrstvami 5 min
4. Doba konečného odvětrání 30 min
5. Doba sušení: 30 minut při 60 °C, 12 hodin při 20 °C nebo specifický program sušení IR
6. Abyste zabránili ucpání trysky, otočte aerosol dnem vzhůru a stříkejte po dobu 5 sekund

# 2K CRYSTAL CLEAR



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Číslo výrobku:</b>	86892, 86998/trysky/		
<b>Název:</b>	2K Crystal Clear		
<b>Základní materiál:</b>	Speciální 2K polyuretan na bázi rozpouštědla		
<b>Životnost:</b>	36 měsíců		
<b>Balení:</b>	sprej	<b>Aplikační vzdálenost:</b>	15-25 cm
<b>Konzistence:</b>	kapalina	<b>VOC:</b>	625 g/l
<b>Velikost balení:</b>	250 ml	<b>Tloušťka suchého filmu:</b>	30-40µm
<b>Bezpečnostní list:</b>	ano	<b>Plocha:</b>	3m <sup>2</sup>
<b>Barva produktu:</b>	transparentní	<b>Počet nátěrů:</b>	2-3
<b>Doba zpracovatelnosti:</b>	14 h při 20 ° C	<b>Doba schnutí mezi nátěry:</b>	5 min
<b>Aplikační vzdálenost:</b>	15-25 cm	<b>Aplikační teplota (min.):</b>	18 °C
<b>Teplota aplikace:</b>	Přibližně 20 ° C	<b>Aplikační teplota (max.):</b>	25 °C
<b>Obsah pevných látek:</b>	12%	<b>Teplotní odolnost (max.):</b>	150 °C
<b>Doba sušení :</b>	30 minut při 60 °C, 12 hodin při 20°C		
<b>Kód celního sazebníku:</b>	32089091		

**Informace platí při 20°C (68°F), relativní vlhkosti vzduchu 35% - 75%. Ne pro použití na polystyrénové alkydové barvy. Konečná tvrdost a chemická odolnost: 8-10 dní.**

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz).

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče, CZ

Tel. +420 519 411 872  
e-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)

Certifikát č. 08.552.121  
ISO 9001:2009

