NTEK

The choice of professionals

PATCH ‘N‘ BOND STEEL

KENT

Ručně mísitelný, nerezavějící, ocelí vyztužený epoxidový tmel, který rychle opraví nebo obnoví cokoliv, co je vyrobené z oceli.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Patch ‚n‘ Bond Steel	**PNBS**	**114g - tuba**	**86694**

VLASTNOSTI A VÝHODY

- ✓ Vytvrzený během 10-ti minut – všemi vlastnostmi disponuje po 1 hodině.
- ✓ Po 60 minutách ji lze řezat, brousit, vrtat, obrábět a malovat.
- ✓ Snadné použití – pouze uřízněte potřebné množství a smíchejte.
- ✓ Univerzální – přilne na všechny kovy.
- ✓ Vytvrzuje do tmavě šedé kovové barvy.
- ✓ Vhodný pro vnitřní i venkovní použití – odolný vůči vodě, extrémním teplotám a chemikáliím.
- ✓ Nesmršťuje se.
- ✓ Není hořlavý, neobsahuje žádná rozpouštědla nebo VOC a neuvolňuje žádné škodlivé výpary.

POUŽITÍ

Permanentní opravy pro:

- Vodní trubky a jejich spoje
- Olejové a vodní nádrže
- Palivové vedení, karburátory
- Převodové skříně
- Radiátory
- Potrubí
- Trhliny a dutiny v kovu

Obnovuje:

- Poškozené závity
- Malé strojní součástky
- Rezem zničené kovy
- Různé nástroje a rukojeti
- Prototypové díly
- Kotevní stroje

Návod na použití:

1. Před použitím zdrsněte a vyčistěte opravovanou oblast.
2. Uřízněte nebo ulomte požadované množství.
3. Hnětením prsty promíchejte do jednotné barvy. Pokud jde míchání ztěžka, zahřejte PNBS na (nebo těsně nad) pokojovou teplotu.
4. Během 2 minut aplikujte na opravovaný povrch. Natlačte do jakýchkoliv prasklin nebo děr a přebývající materiál odstraňte pokud možno nástrojem namočeným v čisté vodě.

Při aplikaci na vlhký nebo mokrý povrch, vpracujte namíchaný materiál silně do povrchu a tlačte jej, dokud nepřilne. Pracovní doba PNBS je 3 - 5 minut. K funkčnímu vytvrzení dochází za 60 minut.

TIP: Pro nejlepší výsledky pro jednodušší míchání, aplikaci a hezčí vzhled vytvrzeného materiálu použijte mokré prsty. Přebytečný materiál odstraňte ještě před tvrdnutím.

NTEK

The choice of professionals

PATCH ‘N‘ BOND STEEL

KENT

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód produktu:	86694
Název:	Patch ‘n‘ Bond Steel
Životnost:	24 měsíců
MSDS:	ano
Kód cel. sazebníku:	3214 90 00
Tvrdost Shore D:	70 - 80
Konzistence:	tmavě šedý tmel
Pevnost v tlaku:	55 MPa (8000 psi - 560kg/cm ²)
Pevnost ve smyku:	6,2 Mpa (63kg/cm²)
Nebezpečná složka:	epoxidová pryskyřice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu průměrná molekulová hmotnost < 700
Počáteční vytvrzení:	max. 1 hod.
Plné vytvrzení:	24 hodin
Chem. odolnost:	uhlovodíky, ketony, alkohol, estery, halogen. uhlovodíky, solné roztoky, slabé kyseliny a zásady
Elektrická odolnost:	30 000 Mega Ohm
Dielektrická pevnost:	300 V/mil
Smršťování:	< 1%
VOC:	0 g/l
Teplotní odolnost:	-40°C až +120°C (krátkodobě +150°C)

NENÍ URČENO PRO STRUKTURÁLNÍ APLIKACE!

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pro profesionální uživatele je k dispozici na vyžádání bezpečnostní list.

První pomoc: Obecná upozornění: Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem. Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Při neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře. Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem. Při požití: Vyplachovat ústa a bohatě zapíjet vodou. Ihned se informovat u lékaře.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče CZ

Tel.: +420 519 411 872, 515 915 285
Fax: +420 515 915 284
E-mail: info@ntek.cz
Internet: www.ntek.cz

NTEK®