

# MS CLEAR HS




Transparentní lepicí a těsnicí tmel na bázi MS polymeru určený pro opravu s potřebou zanechání čirého vzhledu, se zárukou velké pevnosti.

| Název       | Zkratka | Velikost | Balení  | Obj. číslo |
|-------------|---------|----------|---------|------------|
| MS Clear HS | MSHS    | 290 ml   | kartuše | 86865      |

## VLASTNOSTI

- ✓ Po vytvrzení je transparentní - neviditelné těsnění/lepení
- ✓ Neobsahuje rozpouštědla, isokyanáty a PVC – bezpečný pro uživatele
- ✓ Kompatibilní s MS Prep – v případě potřeby lze ještě zvýšit přilnavost
- ✓ Velmi dobrá odolnost vůči UV záření a stárnutí
- ✓ Po vytvrzení zůstává pružný – bez smrštění a bez trhlin
- ✓ Má neutrální odér – snadné a uživatelsky přívětivé použití
- ✓ Bez bublin během vytvrzování – hladké utěsnění
- ✓ Bez obsahu silikonu

## POUŽITÍ

MS Clear HS má unikátní formuli, jenž je založena na technologii MS, čímž získáváte vysokou úroveň provedené práce, výhody a jistoty s tím, že není klasifikován jako nebezpečný. MS Clear HS použijete tam, kde je potřeba těsnicí hmoty nebo lepidla, které po aplikaci zůstanou neviditelné. Typické aplikace jsou na nestrukturální zasklívání rámců, přepážek, pracovních ploch, lišt, lisovaných hran, polic, skleníků, svítidel (podhledů), přívěsů, karavanů, vybavení koupelen a toalet a všeobecných konstrukcí.

## INSTRUKCE

1. Očistěte povrch pomocí KENT Acrysolu, Speedy 500 nebo Soft Surface Cleaneru.
2. Nechejte povrch uschnout, pak teprve aplikujte potřebné množství MS Clear HS.
3. Je-li to nutné, jako aktivní primer použijte MS Prep.

**POZOR:** Není vhodný pro přírodní kámen.

# MS CLEAR HS

## RADY A TIPY

Ke zlepšení přilnavosti použijte MS Prep (obj.č. 83748) – doporučuje se pro tvrdé povrchy (sklo, lakované plochy) nebo Primer O (obj.č. 84500) pro pórovité povrchy.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Číslo výrobku:</b>                | 86839                                       |
| <b>Název:</b>                        | MS Clear HS                                 |
| <b>Životnost:</b>                    | 12 měsíců                                   |
| <b>Konzistence:</b>                  | čirá pasta                                  |
| <b>Bezpečnostní list:</b>            | ano   |
| <b>Hustota:</b>                      | cca 1,1 g/cm <sup>3</sup> (DIN 52456 - 6mm) |
| <b>Vytvoření nelepivé vrstvy:</b>    | po 15 min. (při 23°C / 50% RH)              |
| <b>Vytvrzení:</b>                    | za pomoci vzdušné vlhkosti                  |
| <b>Síla kůže po 1 hodině:</b>        | cca 1 mm                                    |
| <b>Vytvrzení po 24 hodinách:</b>     | cca 3 mm                                    |
| <b>Tvrdość - Shore A:</b>            | 45 (DIN53505, 4 týdny 23°C / 50% RH)        |
| <b>Teplotní odolnost:</b>            | - 40°C až + 80°C                            |
| <b>Aplikační teplota:</b>            | - 5°C až + 40°C                             |
| <b>Pevnost v tahu (2 mm):</b>        | cca 3,5 N/mm <sup>2</sup>                   |
| <b>Pružnost do přetržení (2 mm):</b> | 500%  |
| <b>Pevnost ve stříhu:</b>            | cca 3 N/mm <sup>2</sup>                     |
| <b>VOC:</b>                          | 0 g/l                                       |

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz).

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872  
e-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)

Certifikát č. 06.176.812  
ISO 9001:2009

