

# BUTYL HT



Vysoce kvalitní, jednosložková, plastická - elastická těsnicí hmota na butylové bázi.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Butyl HT Black	BHTB	12 x 310ml - kartuše	84582
Butyl HT Ivory	BHTI	12 x 310ml - kartuše	84580

## VLASTNOSTI A VÝHODY

- Dobrá přilnavost k většině podkladů – široké spektrum aplikací.
- Produkt vytváří vzhled suché pokožky – neváže na sebe prach.
- Může být přelakován – snadné maskování.
- Velmi dobrá odolnost proti UV záření a stárnutí.
- Trvalé těsnění při vnějších aplikacích.
- Neobsahuje aromatická rozpouštědla – bezpečné použití.

## POUŽITÍ

KENT Butyl HT přilne k čistému, suchému, odmaštěnému substrátu bez prachu včetně hliníku, nerezové oceli, pozinkované oceli, zinku, mědi, mosazi, práškem lakovaným kovům, většinou lakovaným kovovým povrchům, sklu, PVC, polyesteru (GRP), natřenému a lakovanému dřevu, atd. Není vhodný pro polyethylen, propylen a PTFE.

Typické aplikace pro Butyl HT jsou:

- Těsnění drážek, spojení hrana na hranu.
- Těsnění v karavanech, autobusech, kempinkových vozech a nákladních vozech.
- Těsnění překrytých a propojovacích spojení ve stavebním průmyslu.
- Těsnění kovových spojení ve větracím systému, motorech aut, kontejnerů a strojových konstrukčních sektorů.
- Pro podezdívku a těsnění mezi rámy oken (kov dřevo) a zdívkou.
- Těsnění mezi stavebními komponenty.
- Pro upevnění kovového blyštícího se oplechování komína.
- Pro instalaci a zasklívací práce a pro všechny typy stavebních komponentů.

### Návod na použití:

1. Povrch musí být čistý, suchý odmaštěný a bez prachu.
2. Aplikujte Butyl HT použitím KENT ruční nebo vzduchové těsnicí pistole.
3. Velkoryse naplňte drážky a body, které mají být těsněny. Mírné smrštění může nastat následkem odpaření rozpouštědla.
4. Butyl HT může být zarovnána použitím špachtle.

# BUTYL HT

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>Číslo:</b>	84580, slonová kost, 310 ml kartuše / 84582, černý, 310 ml, kartuše
<b>Název:</b>	Butyl HT
<b>Životnost:</b>	24 měsíců
<b>Základní materiál:</b>	butylová pryž, syntetické pryskyřice, minerální plniče a rozpouštědla
<b>Konzistence:</b>	pasta
<b>Celní kód:</b>	27150000
<b>VOC:</b>	255,2 g/l
<b>Způsob tvrzení:</b>	vypařování rozpouštědla
<b>Specifická hmotnost:</b>	cca. 1,5 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viskozita při 20 °C:</b>	přibližně 2500 mPa
<b>Teplotní odolnost:</b>	-30 °C až +180 °C
<b>Aplikační teplota:</b>	+5 °C až +35 °C
<b>Povrchové utváření:</b>	1-2 hod.
<b>Tvrzení:</b>	2-3 dny v závislosti na objemu a drážce
<b>Obsah rozpouštědel:</b>	cca 16%

**ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**

R 10 Hořlavý.

R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.

S 23 Nevdechovat páry

S 33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

**Pokyny pro první pomoc:**

Obecná upozornění: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.

Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Tento produkt nemá všeobecně dráždicí účinek na pokožku.

Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut vyplachovat pod tekoucí vodou.

Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultovat lékaře.

**Prohlášení:**

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

**N-tek, s.r.o.**  
**Svat. Čecha 786/46**  
**693 01 Hustopeče CZ**

**Tel.: +420 519 411 872, 515 915 285**  
**Fax: +420 515 915 284**  
**E-mail: info@ntek.cz**  
**Internet: www.ntek.cz**

**NTEK®**