

## Certanium 701



Elektroda pro nelegovanou, konstrukční ocel, použitelná ve všech pozicích a přes nečistoty.



Název	Průměr	Balení	Obj. číslo
Certanium 701	2,4 mm	5 kg	22798
Certanium 701	3,2 mm	5 kg	22804
Certanium 701	4,0 mm	4 kg – 2 x 2 kg	22807
Certanium 701	5,0 mm	4 kg – 2 x 2 kg	22815

### VLASTNOSTI

- Použitelná na všechny druhy nelegované oceli.
- Snadno odstranitelná struska.
- Svařuje skrz špínu, rez, olej, mastnotu apod.
- Stabilní oblouk, dokonce i při nízkém proudu.
- Plochý kvalitní svár.
- Jednoduché použití v každé pozici.
- Voděodolné, neabsorbují vlhkost.

### Výhody:

- Spoří čas při práci.
- Jednoduché vylepšené použití.
- Méně nutných demontáží.
- Snadné skladování.

### POUŽITÍ

- Upínací zařízení
- Rámy
- Upevnění strojů
- Skladovací nádrže
- Zemědělské stroje
- Potrubí
- Tepané železo
- Různé svářecí práce
- Konstrukční ocel

Rovnoměrný svár při střídavém nebo stejnosměrném proudu - prakticky bez odletujících jisker, prskání a kouře.

### Návod na použití:

Udržujte oblouk tak krátce, jak jen je to možné.  
**Držte elektrodu v 45° úhlu ve směru práce.**  
**Vhodné také pro stoupající a klesající sváry.**

### Technické parametry:

Pevnost v tahu: 83.000 PSI (60 kg/mm<sup>2</sup>)  
 Pevnost ve zkrutu: 75.000 PSI (54 kg/mm<sup>2</sup>)  
 Pružnost: 25%  
 Tvrdost: 17-20 HRC dle sváru

Obj. číslo	Průměr	Stejnosemý proud / střídavý proud
22798	2,4 mm	50 - 70
22804	3,2 mm	70 - 110
22807	4,0 mm	115 - 140
22815	5,0 mm	150 - 120

# Certanium 701

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>Číslo výrobku:</b>	22798, 22804, 22807, 22815
<b>Název:</b>	Certanium 701
<b>Rizikové info:</b>	není
<b>Barva produktu:</b>	podle označení produktu
<b>Konzistence:</b>	pevná
<b>MSDS:</b>	ano
<b>Hustota při 20°C:</b>	5-8 g/m <sup>3</sup>
<b>Vůně:</b>	bez zápachu
<b>Rozpustnost ve vodě:</b>	nerozpustná

**ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**

Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list.

Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat.

Stupeň ohrožení vody: slabě ohrožuje vodní zdroje.

**Pokyny pro první pomoc:**

Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.

Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.

Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem.

Při požití: Ihned vyhledat lékaře.

**Prohlášení:**

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

**N-tek, s.r.o.**  
**Svat. Čecha 786/46**  
**693 01 Hustopeče CZ**

**Tel.: +420 519 411 872, 515 915 285**  
**Fax: +420 515 915 284**  
**E-mail: info@ntek.cz**  
**Internet: www.ntek.cz**

**NTEK**<sup>®</sup>