

Certanium 702M



MIG drát z měkké oceli pro svařování tenkých plechů a oceli s nízkým obsahem uhlíku.

Název	Průměr	Balení	Obj. číslo
Certanium 702M	0,58 mm	5,0 kg	29466

VLASTNOSTI

- Minimální svar – snadno se odstraňuje
- Svařuje skrz špínu a rez – šetří čas

POUŽITÍ

Typické aplikace:

Plech, pozinkovaná ocel, svařování tenké a tlusté oceli, ochranné kryty stroje, potrubí, skříně, koše, trubková ocel, nádrže, okrasné práce, přívěsy, špatně sedící spoje.

Instrukce:

Svařovací proud pro MIG: DCEP (+ na elektrodě)
Svařuje ve všech pozicích.

Technické parametry:

Pevnost v tahu: 95 000 PSI (66,81 kg/mm²)
Pružnost při 50 mm: 25%

Certanium 702M



TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	29466
Název:	Certanium 702M
Životnost:	18 měsíců
Rizikové info:	není zdraví škodlivý
Konzistence:	pevná
MSDS:	ano
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustný
Balení:	5 kg cívka
Pevnost v tahu:	95 000 PSI (66,81 kg/mm ²)
Pružnost při 50 mm:	25%
Nebezpečný komponent:	Mangan
Ochranný plyn:	100% CO ² nebo 75% Argon / 25% CO ²
Proud:	DCEP (elektroda +)
Celní kód:	8311 10 10

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



VAROVÁNÍ

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P251 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P402+P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pokyny pro první pomoc:

Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.

Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.

Při neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře.

Při zasažení očí: Otevřené oči vyplachovat po více minut pod tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.

Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče CZ

Tel.: +420 519 411 872, 515 915 285
Fax: +420 515 915 284
E-mail: info@ntek.cz
Internet: www.ntek.cz