

HIGH STRENGTH TAPE CLEAR KENT

Vysoce pevná páska na bázi akrylové pěny poskytující vynikající spoj k většině plastů a kovů.



Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
High Strength Tape Clear 6	HSTC 6	6 mm x 5 m	87095
High Strength Tape Clear 12/5	HSTC 12/5	12 mm x 5 m	87096
High Strength Tape Clear 12/10	HSTC 12/10	12 mm x 10 m	87099
High Strength Tape Clear 19	HSTC 19	19 mm x 5 m	87097
High Strength Tape Clear 25	HSTC 25	25 mm x 5 m	87098

VLASTNOSTI

- ✓ Na bázi akrylu – lze ji použít na plasty s vysokou migrací změkčovadel.
- ✓ Kompletně transparentní – vynikající pro kosmetické opravy.
- ✓ Skvělé lepicí vlastnosti – konzistentní a dlouhotrvající spoje.
- ✓ UV odolná – vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům.

POUŽITÍ

Vynikající přilnavost k širokému spektru povrchů včetně skla, kovu, keramických povrchů. HST Clear je extrémně odolná vůči rozpouštědlům, chemikáliím, UV záření a teple.

Komponenty skleněného nábytku, skleněné stěnové příčky, laminát bezpečnostního skla, výbava pro koupelny a sprchy, vizuální komunikace, komponenty spotřebičů, polykarbonátové pojivo.

Vložky nárazníků, plastové boční lišty vozidel, různé značky, kryty, lišty a těsnění střešních oken a všechny další neviditelné opravy.

INSTRUKCE

Všechny povrchy, které chcete lepit nebo těsnit musí být čisté a suché, stejně tak zbavené veškeré kontaminace. Musí se také zajistit aby lisované plasty neobsahovaly separační prostředky.

Pevně přitiskněte na požadované místo, aby jste z na tlak citlivého lepidla dostali nejlepší výkon.

Přilnavost mezi podkladem a páskou se s časem zvyšuje, obvykle dosahuje konečné pevnosti za 72 hodin.

Teplota aplikace by měla být mezi 15 ° C a 38 ° C. Pokud je zapotřebí větší přilnavost, použijte KENT Tight Bond Primer (viz technický list).

HIGH STRENGTH TAPE CLEAR

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Název:	HST Clear
Životnost:	24 měsíců od data výroby
Barva produktu:	čirá
Kód celního sazebníku:	39191080
Tloušťka:	1 mm
Lepidlo:	actyl bez rozpouštědel
Hustota:	900 kg/m
VOC:	0 g/L
Povrchová přilnavost:	po 20 min. 27 N/24 mm po 72 h 37 N/24 mm
Přilnavost lepidla:	29N / 25 mm
Teplotní odolnost:	-40° C až + 93° C /do 15 minut až 150° C/
Aplikační teplota:	15 až 38° C

(PSTC = Pressure Sensitive Tape Council viz www.pstc.org)

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

