

# LIGHTS CLEAR COAT KIT



Sada pro opravu povrchů a obnovu svítivosti jakýchkoliv plastových a polykarbonátových světlometů vozidel. Umožňuje vrátit povrchům zpět svou původní průhlednost a po odstranění škrábanců, dokonce i hlubokých, poskytuje také dlouhodobou ochranu proti UV.

Název	Balení	Obj. číslo
Lights Clear Coat Kit	1 x sada	85792

## VLASTNOSTI

- Troj - komponentní svrchní lak s výbornou přilnavostí k polykarbonátovým plastům.
- Nemá vliv na mechanickou odolnost plastů.
- Zabraňuje žloutnutí povrchu.
- Vynikající optické vlastnosti.
- Vysoká ochrana proti UV záření.
- Se stárnutím nesesychá, nepraská a nedrobí se.
- Jednoduchá aplikace, šetří čas a peníze.

## POUŽITÍ

Pro opravu a ochranu polykarbonátových světlometů včetně dalších plastových dílů po poškrábání a před dalším žloutnutím, drobením atd. Lze jej použít pro zpětné obnovení původní svítivosti, jasů a průhlednosti světlometů po odstranění rýh a hlubokých škrábanců. Ideální pro světlometry vozidel, lodních a kempingových komponentů, například dílů v karavanech atd..

## POUŽITÍ

### Návod k použití:

1. Příprava povrchu: zcela odstraňte starý povrch, škrábance a další nežádoucí poškození. Před započatím této fáze práce, povrch nejdříve očistěte pomocí výrobku Kent Eco Panel Degreaser. Nepoužívejte rozpouštědlové odmašťovače, které pronikají hluboko do plastů a mohou je narušit.
2. Obruste „nasucho“ všechny škrábance tak aby povrch byl kompletně rovný. Polykarbonátové materiály jsou složeny z několika vrstev a jejich případné přechody, které broušením vzniknou, mohou být při špatném broušení následně viditelné. Použijte dle potřeby pro broušení hrubosti od P240 do P600.
3. V závěru broušení přebruste celý povrch brusnou houbou 1S-MF, která je součástí dodávaného balení a lze ji doobjednat samostatně.
4. Před dalším postupem povrch očistěte opět pomocí KENT Eco Panel Degreaser. Lakování světlometů provádějte v prostorech s minimem prachu pro dosažení nejlepších výsledků, například v lakovací kabině.
5. Příprava produktu: smíchejte produkty podle následujících poměrů:  
LIGHT CLEAR COAT - 2 díly v objemu; LIGHT CLEAR COAT HARDENER - 1 díl v objemu;  
UV PROTECTOR - 1 díl v objemu. Vše důkladně promíchejte a přefiltrujte přes sítko 5000µ.
6. Doba zpracovatelnosti po smíchání: 90 minut při 20°C.
7. Aplikujte pomocí lakovací pistole s tryskou 1,0 - 1,3 pod tlakem 2,5 baru.
8. Nastříkejte 2 vrstvy. Mezi vrstvami je nutné vyčkat 30 sekund.
9. Síla vrstvy: 25/40 mikronů.
10. Schnutí: 30 minut při 60°C nebo 10/15 minut pomocí IR.

# LIGHTS CLEAR COAT KIT

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

Číslo výrobku:	85792
Název:	Lights Clear Coat Kit
Rizikové info:	zdraví škodlivý
Balení:	sada lahvíček
MSDS:	ano
Hustota při 20°C:	1,023 g/cm <sup>3</sup>
Životnost:	9 měsíců
VOC:	389 g/l

**ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**

R 10 Hořlavý.

R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S 43 V případě požáru použijte písek, oxid uhličitý nebo hasicí prášek..

S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

**UPOZORNĚNÍ:** Obsahuje methyl 1,2,2,6,6 pentamethyl-4-piperidyl sebacate, bis-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny)-sebacate. Může vyvolat alergickou reakci.

**Pokyny pro první pomoc:**

**Obecné informace:** Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled nejméně 48 hodin po nehodě. Neprodleně odstranit části oděvu znečištěné produktem. **Při nadýchání:** Dostatečný přívod čerstvého vzduchu a vyhledat lékaře z bezpečnostních důvodů. Při bezvědomí uložit do stabilizované polohy k přepravě.

**Při styku s kůží:** Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Při neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře. **Při zasažení očí:** Otevřené oči vyplachovat po více minut pod tekoucí vodou. Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. **Při požití:** Nevyvolávejte zvracení, ihned povolte lékařskou pomoc. Vyplachovat ústa a vypít velké množství vody.

**Prohlášení:**

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

**N-tek, s.r.o.**  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče

Tel.: 519 411 872; 515 915 285  
Fax: 515 915 285  
E-mail: info@ntek.cz;  
www.ntek.cz

**NTEK**<sup>®</sup>