NEW SELF GUIDE

New Self Guide je nejmodernější výplň primerů, která kombinuje implementaci rychleschnoucích vlastností se snadnou manipulací pro efektivnější a bezpečnější proces.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
New Self Guide Grey	NSGPFG	3,75 L	86767
New Self Guide Black	NSGPFB	3,75 L	86768
New Self Guide White	NSGPFW	3,75 L	86769
Hardener	HNSGPF	1 L	86770
Hardener Fast	FNSGPF	1 L	86771

VLASTNOSTI

- ✓ Extrémně rychlé sušení 10 minut při 60 °C - rychlejší ztvrdnutí snižuje náklady na energii
- ✓ Snadnější míchání a snadnější aplikace
- ✓ Chemické a fyzikální ukotvení - dvakrát silnější přilnavost dokonce i při elektronickém lakování
- ✓ Nízká viskozita, fantastické vyrovnávání a snížená pomerančová kůra - poskytuje vlastnosti proti zanesení při broušení

POUŽITÍ

New Self Guide je nejmodernější plnivo pro základní nátěry, které nabízí vysokou pevnost, vysokou flexibilitu a snadné broušení (mokré i suché) v kombinaci s extrémně rychlým sušením. Doporučeno pro velké plochy, povrchy a bodové opravy.

Má vynikající nivelační vlastnosti, nemá žádné poklesy ani absorpci při vysokém obsahu pevné látky (74%).

Může být aplikován přímo na holý, broušený a odmaštěný kov a také na předem připravené plasty, dřevo a sklolaminát. Lze přelakovat všemi standardními barvami, na bázi rozpouštědel a vody.

NEW SELF GUIDE

INSTRUKCE

1. Před aplikací musí být povrch kompletně očistěn Acrysolem.
2. Oblast opatrně obruste brusným papírem: P240 / P320, aby byl zajištěn rovnoměrný podklad a nejlepší přilnavost k podkladům.
3. Smíchejte New Self Guide s požadovaným tvrdidlem v poměru 4: 1 objemově (%) nebo hmotností (g)
4. Naneste 2-3 krycí vrstvy s čekací dobou mezi nimi 5 minut.
5. Po aplikaci vyčkejte 10 až 15 minut před vysušením IR nebo troubou.
6. Doba schnutí: 20 ° C (68 ° F) = 2-3 hodiny, 60 ° C (140 ° F) = 10 minut, IR = 10-15 min
7. Broušení začněte po vysušení a ochlazení brusným papírem P400-P500
8. Lze přelakovat vodou nebo rozpouštědlem

TECHNICKÉ PARAMETRY

NEW SELF GUIDE

Barva:	Šedá, černá, bílá
Skladovatelnost:	24 měsíců
Konzistence:	Vysoce pevné plnivo
Základ:	Akrylová pryskyřice
Kód celního sazebníku:	3208 1090
VOC:	446 g/l, max. 540 g/l

HARDENER

Základ:	Směs rozpouštědel
Konzistence:	Kapalina
Barva:	Transparentní
Skladovatelnost:	24 měsíců
Kód celního sazebníku:	3208 1090

NEW SELF GUIDE

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel.: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009