

PATCH 'N' BOND AQUA




Ručně mísitelný epoxidový tmel, který umožňuje rychlé a trvalé opravy mokrých ploch.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Patch ,n' Bond Aqua	PNBA	114g - tuba	86565

VLASTNOSTI

- ✓ Připraveno k míchání - není potřeba žádné měřicí nebo míchací nářadí
- ✓ Ideální pro mokré prostředí - může být použito pod vodou
- ✓ Vysoká konzistence - bez kapání nebo stékání
- ✓ Rychlé vytvrzení - funkční pevnost dosažená za 1 hodinu
- ✓ Vysoká chemická odolnost vůči většině průmyslových kapalin

POUŽITÍ

Patch 'n' Bond Aqua opravuje trhliny a otvory v bazénech, vířivkách, nádržích, v námořních zařízeních, na palubě a trupu lodí. Po promíchání může být přípravek Patch 'n' Bond Aqua aplikován pod vodou, buď sladkou nebo slanou vodou.

INSTRUKCE

1. Před použitím zdrsňte a vyčistěte opravovanou oblast
2. Uřízněte nebo ulomte požadované množství.
3. Hnětením prsty promíchejte do jednotné barvy. Pokud jde o míchání ztěžka, zahřejte PNBS na (nebo těsně nad) pokojovou teplotu.
4. Během 2 minut aplikujte na opravovaný povrch. Natlačte do všech prasklin nebo děr a přebývající materiál odstraňte nástrojem namočeným v čisté vodě.

PATCH 'N' BOND AQUA

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	86565
Název:	PATCH 'N' BOND AQUA
Životnost:	24 měsíců od data výroby
Balení:	114 g
Bezpečnostní list:	ano
Báze lepidla	epoxid
Specifická hmotnost:	1,9g/cm ³
VOC:	0 g/l
Aplikační teplota:	+10°C až +25 °C
Pevnost ve smyku:	3,5 N / mm ² na ocel
Pevnost v tlaku:	55 N / mm ²
Úplné vytvrzení:	24 hodin
Počáteční vytvrzení:	max 1 hod.
Výplň mezer:	až do 4,5 mm
Tvrdość Shore D:	80
Teplotní odolnost:	-40°C až +120°C
Chem. Odolnost:	uhlovodíky, ketony, alkohol, estery, halogen.uhlovodíky, solné roztoky,slabé kyseliny a zásady
Elektrická odolnost:	30 000 Mega Ohm
Dielektrická odolnost:	Dielektrická odolnost: 300 V/ mm

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009

