

PREMIUM PU REPAIR BLACK




Velmi rychle vytvrzující, snadno použitelné strukturální 2-komponentní polyuretanové lepidlo, speciálně navržené pro malé, rychlé a odolné lepení a opravy plastů a spousty dalších povrchů.

| Název | Zkratka | Balení | Obj. číslo |
|---------------------------|---------|--------------------------------------|------------|
| Premium PU Repair 1,5 MIN | PPR90 | 50 ml 1:1 kartuše + 2 míchací špičky | 86431 |
| Premium PU Repair 3,5 MIN | PPR210 | 50 ml 1:1 kartuše + 2 míchací špičky | 86432 |
| Náhradní špičky | TPRN6 | 6 ks | 86392 |
| Náhradní špičky | TPRN50 | 50 ks | 86393 |
| Plastic Repair Gun | PRG | 1 ks – vytlačovací pistole | 84005 |

VLASTNOSTI

- ✓ Lepí většinu plastů, kovy, dřevo apod.
- ✓ 1 a půl minuty manipulační doba
- ✓ Vynikající plnicí vlastnosti, během vytvrzování se neprohýbá a nedělá bubliny
- ✓ Při broušení se neloupe a při vytvrzování nedělá bubliny
- ✓ Nepraská a má velmi dobrou flexibilitu
- ✓ Ultramalé míchací špičky, díky kterým není třeba produktem zbytečně plýtvat

INSTRUKCE

PPR90 vám umožní provádět malé opravy v opravdu krátkém čase jako plnění malých prasklin, děr a škrábanců, ale také malé montážní operace. Lepí většinu plastů, kovů, dřevo apod.

Návod na použití:

1. Očistěte opravovanou oblast pomocí KENT Acrysolu nebo Soft Surface Cleaneru a nechte zaschnout.
2. Pomocí hrubosti 80 obruste na mokro nebo na sucho obě strany opravované oblasti.
3. Znovu očistěte opravovanou oblast pomocí KENT Acrysolu nebo Soft Surface Cleaneru a nechte zaschnout.
4. Pro lepení „špatně lepitelných“ plastů aplikujte KENT Plastic Adhesion Promoter v několika lehkých křížných vrstvách na obě strany opravy a nechte zaschnout.
5. Umístěte otevřenou kartuši do pistole a vytlačte tolik produktu, dokud materiál nezačne vytékat z obou komor. Připevněte dodávanou špičku ke kartuši, vytlačte první 2-3 cm produktu a pak ihned začněte s opravou. Materiál ve špičce se zhruba během 45 sekund po začátku vytlačování stane velmi obtížným nebo téměř nemožným vytlačit, v tomto případě je třeba použít špičku novou.
6. Pro montážní operace spojte oba komponenty dohromady a aplikujte konstantní tlak po dobu 60 - 80 sekund. Upínací doba je cca 5 minut při 23°C, po kterých je dosažena pevnost v tahu 1.5 N/mm². Při opravách rýh nebo prasklin, rozprostřete vrstvu přes rýhu nebo prasklinu během 60 až 80 sekund při zachování tloušťky max. 3 - 4 mm. Čím tenčí vrstva, tím pomaleji bude produkt vytvrzovat.
7. Po 10 - 15 minutách, záleží na teplotě, v případě potřeby obruste opravenou oblast do hladka. Je třeba dávat pozor na rychlost broušení, aby se nepřehřál plast.
8. Před lakováním je třeba nechat opravenou oblast 1 hod. po opravě při 23°C. Při nižších teplotách je třeba počkat déle.
9. Odstranění PPR90 – nevytvrzený materiál lze z nářadí a vybavení odstranit KENT Acrysolem. Během 1 hodiny lze produkt odstranit odloupením. Jakmile však plně vytvrdne, je téměř nemožné jej odstranit.

PREMIUM PU REPAIR BLACK



TIPY A TRIKY

- ✓ Rychlost vytvrzování lze zpomalit aplikováním PPR90 v tenčích vrstvách.
- ✓ Doba vytvrzování se mění v závislosti na okolní teplotě (při nižší = vytvrzuje pomaleji, při vyšší = vytvrzuje rychleji).
- ✓ Vždy skladujte otevřenou kartuši s našroubovanou míchací špičkou.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Obj. číslo: 86431, 86432
Název: Premium PU Repair BLACK
Balení: 50 ml 1:1 dvojitá kartuše
Příslušenství: 2 míchací špičky
Životnost: 12 měsíců při pokojové teplotě

Chemická báze:
Část A: reaktivní polyolová směs
Část B: reaktivní izokyanátový prepolymer

Hustota:
Část A: 1,21 g/ml
Část B: 1,28 g/ml

Konzistence: pasta odolná proti prohýbání
Barva: černá (po smíchání obou částí)
Doba zpracování: 90 sekund (při 23°C)
Doba lepení: cca 5 minuty (při 23°C)
Čas broušení: cca 10 – 15 minut (při 23°C)
Úplně vytvrzení: 24 hodin (23°C)

Pozn.: Informace uvedené výše jsou pouze informativního charakteru. Lepené spoje byly testovány v laboratorních podmínkách. Síla přilnavosti závisí na specifických použitých chemikáliích, lepených površích, přípravě povrchu a okolních podmínkách během celého procesu.

Výrobek obsahuje >0,01 % diizokyanátů. Od 24. srpna 2023 je před průmyslovým nebo profesionálním použitím vyžadováno odpovídající školení.

Tvrdość Shore D (ISO 868): 63
Pevnost v tahu (ISO 527): 23 N/mm²
Pružnost při zlomu: 55%
Teplota skelného přechodu: 65°C
Aplikační teplota: +10°C až +30°C
Teplotní rozsah: - 30°C až + 100°C
Kód celního sazebníku: 35069900
EAN kód: 4056517004990

Chemická odolnost:
Kyselina sírová 24% (kyselina z baterie): dobrá
Kyselina chlorovodíková 37%: dobrá
Ketony: uspokojivá
Diesel: vynikající
benzín: vynikající
Alkohol: vynikající
Glykoly: vynikající
Voda: vynikající
Slaná voda: vynikající
Brzdové kapaliny: velmi dobrá
Motorové oleje: vynikající

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

