NTEK

The choice of professionals

ROTABOND HI TACK

KENT

Výborný jednokomponentní lepicí a těsnicí tmel na bázi MS Polymeru s rychlou a vysokou počáteční přilnavostí. Kombinuje v sobě vynikající přilnavost s excelentními těsnicími vlastnostmi.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Rotabond Hi Tack	**RHT**	**12 x 290ml kartuše**	**85608**

VLASTNOSTI

- Velmi rychlý nárůst počáteční pevnosti.
- Neobsahuje rozpouštědla a izokyanáty – bezpečný na používání.
- Velmi viskózní tmel, který je bezprostředně po aplikaci přelakovatelný.
- Dokonale pružný – nesmršťuje se, nesráží se, nepraská, netvrdne, nestárne, nedělá provázky, neklesá.
- Vynikající UV-odolnost.
- Po vytvrzení odolává teplotám -40℃ až +120℃.
- Aplikace na suchý i mokrý povrch, lepí a těsní i pod vodou.
- MS Polymer.

POUŽITÍ

Rotabond Hi Tack se používá jako všechny účelové tmely a vysoce pružná lepidla. Přilne k základnímu nátěru, na lakovaný povrch i na holý plech, k pozinkovaným a hliníkovým povrchům, ke dřevu a většině plastů.

Je vhodný také pro lepení kovů, skla, dřeva, většiny plastů, plexiskla, gumy, keramiky, betonu, přírodního kamene, cihel, zdiva/omítky a polystyrenu k sobě a navzájem.

Produkt má vynikající UV-odolnost, je možné ho bez problémů použít i ve vnějším prostředí.

Rotabond Hi Tack je vhodný pro vertikální i horizontální použití pro mnoho druhů povrchů.

Typické příklady použití: lepení obkladů, izolačních a tlumících desek, sádrokartonů, štítů, rámů, skla / zrcadel, dlaždic (velké plochy) atp.

Návod na použití:

1. Před aplikací očistěte povrch přípravkem Soft Surface Cleaner nebo Surface Cleaner nebo ACRYSOL a nechte oschnout.
2. Aplikujte Rotabond Hi Tack v potřebném množství.

NTEK

The choice of professionals

ROTABOND HI TACK

KENT

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód produktu:	85608 - RHT	**Tvrdost - Shore A:**	60 DIN 53505
Název:	Rotabond Hi Tack	**Pevnost v tahu 100%:**	28,5kg / cm^2 (DIN 53505)
Základní materiál:	MS polymer	**Pevnost za syrova:**	20kg/cm^2
Balení	12 x 1ks / kartuše / 290ml	**Pevnost ve střihu:**	28,5 kg/cm^2 (DIN 53283/ASTM D 1002)
Konzistence:	jemná pasta, střední až vysoká viskozita	**Pružnost do přetržení:**	350% +/-50% (ISO 37)
		Vytvoření kůže:	cca po 5 min. (20°C / 50% rel.vlhkost)
Rizikové info:	bez rizika	**Doba proschnutí:**	3-4mm / 24 hod. (20°C / 50% rel.vlhkost)
Prodejní jednotka:	1 ks	**Změna objemu:**	< 3% DIN 52451
VOC:	0 g/L	**Teplotní odolnost:**	-40°C až +120°C
Celní kód:	3214 90 90	**Aplikační teplota:**	+5°C až +35°C
MSDS:	Ano	**E-modul (10%):**	6,2 MPa (DIN 53504/ IS0 37)
Druh vytvrzování:	vzdušnou vlhkostí	**Tlaková odolnost:**	25 N/mm (DIN 53515/ ISO34)
Odolnost vůči vodě a UV záření:	velmi dobrá	**Počáteční pevnost:**	2000 Pa
Pevnost v tahu do přetržení:	4 MPa (DIN 53504/ISO 37)		

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat.

Pokyny pro první pomoc:
Obecná upozornění: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut vyplachovat pod tekoucí vodou.
Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultovat lékaře.

Prohlášení:
Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o.odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče CZ

Tel.: +420 519 411 872, 515 915 285
Fax: +420 515 915 284
E-mail: info@ntek.cz
Internet: www.ntek.cz

NTEK®