

## ULTRA SOFT FIBREGLASS FILLER

# KENT



Plnič pro povrchové úpravy karoserie se skelnými vlákny. Je navržen pro použití na ocel, hliník a sklolaminátové plasty.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Ultra Soft Fibreglass Filler	USFF	1,8 kg	85831

### VLASTNOSTI A VÝHODY

- ✓ Neprohýbající se formule – lze aplikovat v silných vrstvách
- ✓ Dobrá přilnavost k mnoha povrchům
- ✓ Lze jej použít přímo pod plnič
- ✓ Navržen pro použití na ocel, hliník a sklolaminátové plasty
- ✓ Lze jej použít na vyztužení poškozených ploch
- ✓ Snadno brousitelný ručně i strojově dokonce i velmi silnou hrubostí – neucpává brusný papír
- ✓ Je přelakovatelný většinou lakovacích systémů – lze použít s důvěrou

### POUŽITÍ

Vyroběn pod vakuem pro poskytnutí ultra hladkého vzhledu povrchu spolu s jemnou pryskyřicí, která jej dělá snadno brousitelným s dobrou flexibilitou. Je ideální pro aplikace na viditelných místech jako kryty a střechy.

Ultra Soft Fibreglass Filler lze použít na plnění děr a nedokonalostí na těchto površích:

- **Ocel** – odmastěte a zdrsňte hrubostí P120
- **Hliník** – odmastěte a zdrsňte hrubostí P150 – P180
- **Originální lakované povrchy** – odmastěte a obruste až na základní kov hrubostí P150

**Pozn:** Použití nadměrného množství tužidla může vést k průsakům a tvorbě fleků na vrchním nátěru.

### Návod na použití:

Opravený povrch musí být zbaven rzi a mastnoty, musí být suchý, bezprašný a matný. Musí být odstraněny všechny předešlé nátěry, nevytvrzené laky a termoplastické akrylátové laky.

Přidejte 2-3 části červené pasty (tužidla) na 100 částí plniče. Obě části jsou smíchány jakmile je dosaženo homogenního odstínu barvy. Směs má životnost cca 3-5 minut při 20°C.

Po 16 až 30 minutách je vytvrzený plnič nasucho brousitelný ručně i strojově hrubostí P120 - P320.

Proces vytvrzování se zrychluje teplem a zpomaluje chladem, nedoporučuje se používat při < 15°C.

Vždy noste rukavice, aby se zabránilo doteku mastných prstů vozidla – tyto nejsou vždy odstraněny panelovými ubrusky. Vždy používejte míchací paletu, což minimalizuje riziko vniku vzduchu a kontaminace z jiných produktů. Na očištění povrchu od kontaminace by měly být vždy použity panelové ubrusky.

Na závěr použijte KENT Spray Guide pro detekci nedokonalostí.

**ULTRA SOFT FIBREGLASS FILLER****TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>Obj. číslo:</b>	85831
<b>Název:</b>	Ultra Soft Fibreglass Filler
<b>Životnost:</b>	12 měsíců
<b>Balení:</b>	1,8 kg + 40 g tužidlo
<b>VOC:</b>	203 g/l
<b>Kód celního sazebníku:</b>	321410100
<b>Bezpečnostní list:</b>	ano
<b>Barva:</b>	zelená
<b>Míchací poměr:</b>	100 částí plniče na 2-3 části tužidla
<b>Specifická hmotnost:</b>	1,75 g/ml
<b>Tvrdość Shore D:</b>	80 po 24 hod.
<b>Doba zpracovatelnost:</b>	3-5 minut
<b>Doba broušení:</b>	16-30 minut při 20° C
<b>Operační teplota:</b>	-30° C až +70° C

**ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.