

WET ON WET FILLER / HARDENER



Univerzální 2K plnič a tužidlo „mokrý do mokrého“ pro vysoce kvalitní lakování nových dílů vozidel a bodové opravy.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Wet On Wet Filler(Plnič)	WOW	3,6 l plechovka	85818
Wet On Wet Hardener (Tužidlo)	WOWH	600 ml plechovka	85819

VLASTNOSTI

- Vhodné pro použití "mokrý do mokrého" jako izolační nátěr před základem nebo čirým lakem.
- Vhodný jako „brousitelný“ při opravách s polyesterovou výplní, kosmetickém poškození, drobném poškození nebo promáčknutí bez broušení mezi nátěry.
- Univerzální výplň pro nové nebo poškozené panely.
- Vynikající plnicí vlastnosti, poskytující hladký povrch pro povrchovou úpravu.
- Velmi dobrá přilnavost na řadu podkladů.
- Velmi dobrá tekutost.
- Vhodné pro suché nebo manuální / strojní broušení v případě potřeby.

INSTRUKCE



Poměr míchání

Plnivo (A) 60(vol.)
Tužidlo (B) 10 (vol.)
Doba zpracování: až 60 min. při 20°C



Viskozita spreje

19 sekund Ford cup č. 4 při 20°C



Stříkáč pístole

Průměr trysky: 1,2 – 1,8 mm
Tlak vzduchu podle doporučení výrobce spreje



Aplikace

1-2 normální nátěry
tloušťka vrstvy: 30 – 110 μm



Vypařování

5 – 7 min. při 20°C



Doba schnutí

Mokrý na mokry: 15 – 20 min. při 20°C
Brousitelný: 3 – 4 h při 20°C nebo 20 min. při 60°C

Použití:

Vysoce masivní 2K plnivo „mokrý do mokrého“ s vynikajícími plnicími vlastnostmi spolu s velmi dobrou přilnavostí na různé povrchy (včetně holých ocelí).

Ideální pro vysoce kvalitní bodové opravy nebo kompletní panely.

WET ON WET FILLER

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	85818	85819
Název:	Wet On Wet Filler	Wet On Wet Hardener
Životnost:	12 měsíců	12 měsíců
Rizikové info:	zdraví škodlivý, hořlavý	zdraví škodlivý, hořlavý
Balení:	plechovka – 3,6 l	plechovka – 600 ml
Konzistence:	viskózní	tekutina
MSDS:	ano	ano
Hustota při 20°C:	1,3 g/cm ³	1,0 g/cm ³
Vůně:	charakteristická	charakteristická
Rozpuštnost ve vodě:	nerozpuštná	vůbec nebo jen málo mísitelná
Teplota vznícení:	315 °C	330 °C
VOC:	487 g/l	616 g/l
Nebezpečná složka:	xylene, mixed isomers, pure	Aliphatic polyisocyanate, Aromatic polyisocyanate (toluene diisocyanate, oligomeric reaction products with 2,2'-oxydiethanol and propylidene-trimethanol), m-tolylidene diisocyanate

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

85818

Xn Zdraví škodlivý.

R 10 Hořlavý.
R 20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.
R 38 Dráždí kůži.

S 23 Nevdechovat páry/aerosoly.
S 24/25 Zamezte kontaktu s kůží a očima.
S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice.
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

První pomoc:

Všeobecné pokyny: Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled nejméně 48 hodin po nehodě. Neprodleně odstranit části oděvu znečištěné produktem.
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu. Pokud je to nutné, poskytněte umělé dýchání. Udržujte postiženého v teple. Konzultovat s lékařem pokud příznaky přetrvávají. Při bezvědomí uložit do stabilizované polohy na dopravu.
Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Při neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře.
Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut vyplachovat pod tekoucí vodou. Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem.
Při požití: Nevyvolávejte zvracení, ihned zavolat lékařskou pomoc. Vyplachovat ústa a potom vypijte hodně vody.

85819

Xn Zdraví škodlivý.

R 10 Hořlavý.
R 20 Zdraví škodlivý při vdechování.
R 36 Dráždí oči.
R 42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

S 23 Nevdechovat páry.
S 24/25 Zamezte kontaktu s kůží a očima.
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 36/37/39 Použijte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno ukažte toto označení).
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče CZ

Tel./fax: 00420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
Internet: www.ntek.cz

NTEK[®]