

Clear Bond




Čiré, nestékající kontaktní lepidlo s velmi dlouhou dobou zavadnutí, pro lepení většiny porézních i neporézních materiálů

Název	Zkratka	Balení	Velikost	Obj. číslo
Clear Bond	MBHS	Nádoba se štětečkem	250 ml	34580

VLASTNOSTI

- Kartáček ve víku - Žádné vyhozené peníze za kartáče
- Bez odkapávání a bez provázků - Žádný nepořádek
- Lepí na mokré i suché povrchy - Zkracuje dobu přípravy
- Rychle přilne na většinu materiálů včetně polystyrenu - Neagresivní na citlivé materiály
- Spojované díly lze přemístit až 90 sekund po první montáži - Pro velmi přesné aplikace
- Dlouhá doba zasychání - lze lepit až 12 hodin po kartáčování
- Zůstává pružný – věkem nevysychá

POUŽITÍ

Nestékající lepidlo na bázi rozpouštědla poskytující výjimečnou pevnost spoje na mokrých nebo suchých površích. Používá se pro lepení pryže, tkaniny, flexibilní pěny, kůže, plsti, tlumicích materiálů na lakovaný nebo holý kov, E-coat, sklolaminát, SMC, dřevo, lepenku, většinu plastů a další citlivé materiály, jako je polystyren.

Typické aplikace zahrnují: odizolování proti povětrnostním vlivům (gumová těsnění), lepení obložení interiéru, opravy kobereců, čalounění a obložení stropů, pěnových polštářů a tkanin sedadel, kůže, laminovaný nábytek, pěny tlumící zvuk, prodejní stojany atd.

POSTUP

1. Lepené povrchy musí být čisté a suché, bez jakýchkoliv nečistot, jako je prach, mastnota nebo barva. Pro nejpevnější spoje naneste tenkou rovnoměrnou vrstvu na oba povrchy
2. Nechte lepidlo zaschnout na dotek (minimálně 2 minuty) a poté díly pevně přitlačte k sobě. Vyvíjejte tlak ze středu směrem ven, abyste vyloučili případné vzduchové kapsy.
3. Pokud je nutné přemístění, mělo by to být provedeno opatrně do 90 sekund.
4. V případě potřeby upněte nebo přidržte díly na místě.
5. Přebytečné lepidlo ihned odstraňte pomocí Acrysol nebo Soft Surface Cleaner a nechte vytvrdnout.
6. Po 2 až 3 hodinách odstraňte svorky. Plné pevnosti je dosaženo po 6 až 8 hodinách.
7. Po použití se ujistěte, že je plechovka řádně uzavřena.

Tip: Naneste trochu bílého tuku na závit víčka, aby se víčko nepřilepilo k plechovce.

Clear Bond

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo:	34580	
Název:	Clear Bond 250 ml	
Označení :	MBHS	
Základ:	Lepidlo na bázi rozpouštědla	
Konzistence:	Gel	
Barva:	Čirá	
Trvanlivost:	36 měsíců	
Kód vlastního tarifu:	3506 91 00	
VOC:	459 g/l	
Vytvrzovací mechanismus:	Vzduch	
Specifická hmotnost:	0,82 g/ml	
Doba odvětrání:	2 minuty	Doba přemístění: až 90 sekund
Otevřená doba:	12 hodin	Úplné vytvrzení: 6 až 8 hodin po sestavení
Vydatnost:	1,5 m ² / 250 ml při tloušťce 25,4 μ (nátěr na oba povrchy)	
Výplň mezery:	nelze použít	
Pevnost v tahu:	0,38 MPa	
Pevnost ve smyku:	6,9 MPa	
Aplikační teplota:	+5°C až +35°C	
Teplotní odolnost:	-40°C až +93°C	

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

